

Acrylat Versiegelung

Belastbare, klare Oberflächenversiegelung auf Acrylat-Basis · erhöht Weichmacherbeständigkeit & Lebensdauer von CAIRCON-Bodenbeschichtungen

				
Rolle · Pinsel Auftrag (dünn)	gebrauchsfertig nicht zu dick auftragen	16–36 Std. begehbar (temp.-abhängig)	+12 bis +30 °C Verarbeitung	Klar & glänzend Copolymer-Acrylat

Begehbar je nach Temperatur (12/20/30 °C): 36/24/16 Std. Nicht zu dick auftragen; Pfützenbildung vermeiden und Überschuss gut verteilen.

CAIRCON Acrylat Versiegelung erhöht die Weichmacherbeständigkeit von mit der **Bodenbeschichtung** beschichteten Flächen. Als belastbare Oberflächenversiegelung auf metallverstärkter Copolymer-Acrylat-Basis erhöht sie die Lebensdauer der Bodenbeschichtung und bildet eine klare, glänzende Oberfläche. Aufgrund der hohen Härte nicht für die Versiegelung hochelastischer Untergründe geeignet.

WICHTIG – UNTERGRUND MUSS DURCHGEHÄRTET SEIN: Die CAIRCON Bodenbeschichtung muss vor der Acrylat Versiegelung vollständig durchgehärtet sein. Reinigen Sie einen bereits begangenen/befahrenen Boden zuvor gründlich mit dem Spezial Reiniger. Eine zu frühe Überarbeitung führt zu Aushärtungsstörungen (glänzende Flächen).

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Reinigen

- Die Bodenbeschichtung muss vollständig durchgehärtet sein. Bereits begangene/befahrene Böden zuvor gründlich mit dem **Spezial Reiniger** säubern.

2 · VERSIEGELUNG AUFTRAGEN

Auftragen

- Acrylat Versiegelung mit Rolle oder Pinsel gleichmäßig verteilen. Überlappungsbereiche klein halten, nicht zu dick auftragen und bei Pfützenbildung überschüssiges Produkt gut verteilen bzw. abnehmen.

Besondere Hinweise

- Zu frühe Überarbeitung führt zu glänzenden Flächen; ungleichmäßige Verteilung/zu wenig Nachwalzen kann Schattierungen verursachen. Wir empfehlen, die Versiegelung mit einem Wachspflegemittel zu schützen. In Reifenauftellbereichen kann es durch Weichmacherwanderung zu Verfärbungen kommen.

PROBEFLÄCHE BEI FREMDPRODUKTEN: Bei Untergrundvorbereitung mit Fremdprodukten Kompatibilität und einwandfreies Endergebnis vorab an einer Probe Fläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten wird keine Haftung übernommen.

TROCKENZEITEN

16–36 Std. BEGEHBAR	2–4 Tage MECHANISCH BELASTBAR	4–7 Tage CHEMISCH BELASTBAR
-------------------------------	---	---------------------------------------

Begehbar bei +12/+20/+30 °C: 36/24/16 Std.

Mechanisch belastbar 4/2/2 Tage, chemisch belastbar 7/5/4 Tage (bei +12/+20/+30 °C). Zu frühe Überarbeitung führt zu glänzenden Flächen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	metallverstärkte Copolymer-Acrylat-Basis
Glanzgrad	klar, glänzend
Anwendung	Oberflächenversiegelung für CAIRCON-Bodenbeschichtungen · nicht für hochelastische Untergründe
Verarbeitung	+12 bis +30 °C · Rolle/Pinsel · dünn auftragen
Lagerung	ca. 24 Monate bei +5 bis +25 °C, ungeöffnet; vor Frost und Feuchtigkeit schützen, von Kindern/Hitze/offenen Flammen fernhalten

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Ätzlösung · Spezial Reiniger
Zusätzliche Versiegelung	Antirutschmittel
Werkzeuge	Nagelsohlen · Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Bodenbeschichtung · Fliesenlack · Nano Fassadenfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on sowie Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Eintrocknete Reste über Baustellenabfall; flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüssel EWC 08 01 12.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Acrylat Versiegelung. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.