

Scellant acrylique

Scellant de surface résistant et transparent à base d'acrylique · augmente la résistance aux plastifiants et la durée de vie des peintures pour sol CAIRCON

 Rouleau · pinceau Application (couche fine)	 prêt à l'emploi ne pas appliquer trop épais	 16–36 h praticable à pied (selon température)	 +12 à +30 °C Mise en œuvre	 Transparent & brillant Acrylique copolymère
--	--	--	---	--

Praticable à pied selon la température (12/20/30 °C): 36/24/16 h. Ne pas appliquer trop épais; éviter la formation de flaques et bien répartir l'excédent.

CAIRCON Scellant acrylique augmente la résistance aux plastifiants des surfaces revêtues avec la **Peinture pour sol**. En tant que scellant de surface résistant à base d'acrylique copolymère renforcée aux métaux, il augmente la durée de vie de la peinture pour sol et forme une surface transparente et brillante. En raison de sa grande dureté, il ne convient pas au scellement de supports très élastiques.

IMPORTANT – LE SUPPORT DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT DURCI: La peinture pour sol CAIRCON doit être entièrement durcie avant l'application du Scellant acrylique. Nettoyez au préalable soigneusement un sol déjà emprunté/circulé avec le Nettoyant spécial. Une reprise trop précoce entraîne des troubles de durcissement (surfaces brillantes).

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

- Nettoyer**
La peinture pour sol doit être entièrement durcie. Nettoyez au préalable soigneusement les sols déjà empruntés/circulés avec le Nettoyant spécial.

2 · APPLIQUER LE SCELLANT

- Appliquer**
Répartissez le Scellant acrylique uniformément au rouleau ou au pinceau. Limitez les zones de recouvrement, n'appliquez pas trop épais et, en cas de formation de flaques, bien répartir ou retirer le produit excédentaire.
- Remarques particulières**
Une reprise trop précoce entraîne des surfaces brillantes; une répartition irrégulière/un rouleautage insuffisant peut provoquer des différences de nuance. Nous recommandons de protéger le scellant avec un produit d'entretien à la cire. Dans les zones de stationnement de pneus, une migration des plastifiants peut entraîner des décolorations.

SURFACE D'ESSAI AVEC DES PRODUITS TIERS: En cas de préparation du support avec des produits tiers, vérifiez au préalable la compatibilité et un résultat final impeccable sur une surface d'essai – aucune responsabilité n'est assumée pour le résultat obtenu avec des produits tiers.

TROCKENZEITEN

16–36 h PRATICABLE À PIED	2–4 jours RÉSISTANT MÉCANIQUEMENT	4–7 jours RÉSISTANT CHIMIQUEMENT
-------------------------------------	---	--

Praticable à pied à +12/+20/+30 °C: 36/24/16 h.

Résistant mécaniquement au bout de 4/2/2 jours, résistant chimiquement au bout de 7/5/4 jours (à +12/+20/+30 °C). Une reprise trop précoce entraîne des surfaces brillantes.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	à base d'acrylique copolymère renforcée aux métaux
Brillance	transparent, brillant
Application	scellant de surface pour peintures pour sol CAIRCON · ne convient pas aux supports très élastiques
Mise en œuvre	+12 à +30 °C · rouleau/pinceau · appliquer en couche fine
Stockage	env. 24 mois à +5 à +25 °C, non ouvert; protéger du gel et de l'humidité, tenir à l'écart des enfants/de la chaleur/des flammes nues

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de gravure (acide) · Nettoyant spécial
Scellement supplémentaire	Additif antidérapant
Outils	Semelles à pointes · Rouleau de sol · Set de pinceaux
Produits similaires	Peinture pour sol · Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture de façade nano

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement — non soumis à l'étiquetage selon le CLP
EUH208	Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ainsi que le mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Résidus séchés avec les déchets de chantier; remettre les résidus liquides au point de collecte pour peintures usagées. Code déchet EWC 08 01 12.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Scellant acrylique. Urgence: Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h: +49 361 730730.