

 Walze · Pinsel · Sprühgerät Auftrag	 80–100 ml/m² Verbrauch je Anstrich	 ca. 12 Std. überstreichbar*	 +8 bis +25 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert Reinigung mit Wasser
--	---	--	---	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

Elefantenhaut ist eine wasserbasierte, schnell trocknende, seidenglanzende Schutzschicht für gestrichene Wände. Dank ihrer Wasch- und Scheuerbeständigkeit ist sie der ideale Überzugsschutz für Kinderzimmer, Küchen, Freizeit- und Hobbyräume, Schlaf- und Arbeitszimmer, Keller und Flure — besonders für stark beanspruchte, oft gereinigte Flächen wie Tapeten, Dispersionsanstriche und Putz. Nicht geeignet für Untergründe aus Kunststoff, Holz und Metall sowie sehr grobe Oberflächen (z. B. Strukturputze).

WICHTIG — UNTERGRUND ABDECKEN: Decken Sie Böden, Möbel, Fliesen und Fensterscheiben mit Folie ab, kleben Sie Fenster- und Türrahmen sowie bei Bedarf die Übergänge zu Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp ab und entfernen Sie Steckdosen und Lichtschalter.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Oberfläche prüfen & reinigen Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie fest und tragfähig sein. Entfernen Sie losen Schmutz, abblätternde und kreibende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche, Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten, Trennmittel und nicht haftende Tapeten vollständig.
2	Vorbehandeln & ausbessern Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauer vorbehandeln. Sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit der Ausgleichsmasse spachteln.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · ELEFANTENHAUT AUFTRAGEN

3	Material vorbereiten Elefantenhaut ist gebrauchsfertig angestellt. Vor der Verwendung gründlich aufrühren. Eine Verdünnung mit Wasser ist möglich, aber nicht empfehlenswert.
4	Auftragen Tragen Sie Elefantenhaut langsam und im Kreuzgang auf, um einen gleichmäßigen Anstrich zu erzielen — mit Walze, Pinsel oder Farbsprüher. Feuchten Sie Roller oder Pinsel leicht mit Wasser an, um eine gute Farbaufnahme und -abgabe sicherzustellen. Empfohlen werden 2 Anstriche.
5	Sprüher Bei Verwendung eines Farbsprüheres die Farbe mit 5–10 % Wasser verdünnen; die genaue Wasserzugabe richtet sich nach der Geräteleistung.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Prüfen Sie Verträglichkeit und Endergebnis vor größeren Flächen an einer Probefläche — besonders auf kritischen oder bereits beschichteten Untergründen.

TROCKENZEITEN

ca. 12 Std. OBERFLÄCHENTROCKEN / ÜBERSTREICHBAR	ca. 8 Tage AUSGEHÄRTET
---	----------------------------------

Auch während der Trocknung und der anschließenden Aushärtung (ca. 8 Tage) sollte die Temperatur nicht unter +8 °C fallen.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
------------------	----------------

Basis	wasserbasierte Dispersion
Ergiebigkeit	ca. 80–100 ml/m ² pro Anstrich (≈ 10–12 m ² /l) · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	Tapeten, Dispersionsanstriche, Putz – innen · nicht für Kunststoff, Holz, Metall und Strukturputze
Verarbeitung	+8 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 % · optimal 20–25 °C, Objekt > 15 °C, 40–60 % rLF
Verdünnung	gebrauchsfertig · optional max. 10 % Wasser (beim Sprühen 5–10 %)
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Ätzlösung · Spezial-Vorreiniger
Untergrund	Tiefgrund · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Latexfarbe · Fliesenlack · Holzfarbe · Nano Fassadenfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; eingetrocknete Reste als Baustellenabfall/Altfarben (ausgehärtet) bzw. Hausmüll.