

 Pinsel · Rolle · Airless Auftrag	 hohe Deckkraft Wand & Decke innen	 4–6 Std. überstreichbar*	 k. A. Verarbeitung offen	 Lösemittelfrei wasserverdünnbar
---	--	---	---	--

*Oberflächentrocken/überstreichbar nach 4–6 Std. bei +20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte.

CAIRCON Innenwandfarbe ist eine lösemittelfreie, geruchsarme und wasserverdünnbare Innendispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen. Sie zeichnet sich durch gute Haftung, schnelle Trocknung und leichte Verarbeitung aus und eignet sich für Beton, Zement-/Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten sowie für Dispersionsputze, Dispersionsanstriche und Tapeten.

WICHTIG – FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich – nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Untergrund prüfen Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht verfestigte oder nicht genügend haftende Untergründe vollständig entfernen. Im Zweifel einen Probeanstrich vornehmen. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund verwenden.
2	Neuen Putz behandeln Neuer Putz muss mind. 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden; nach 4-wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.
3	Grundierung je Untergrund Feste, saugende Untergründe ohne Vorbehandlung beschichten. Grob poröse, sandende, saugende Untergründe sowie Gips-/Gipskartonplatten mit Tiefgrund grundieren. Glatte, schwach saugende Untergründe mit Haftgrund vorbehandeln. Bei wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein absperrendes Beschichtungsmittel aufbringen. Auf kontrastreichen/unterschiedlich saugenden Untergründen vorab eine Grund-/Zwischenbeschichtung im Innenweiß (max. 10 % Wasser verdünnt) auftragen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · INNENWANDFARBE AUFTRAGEN

4	Streichen / Rollen Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Zur Vermeidung von Ansätzen, Fleckenbildung und Glanzstellen nass-in-nass verarbeiten.
5	Spritzen (Airless) Airless-Verarbeitung in Lieferform · Düse 0,33–0,48 mm · Druck 180–240 bar.

PROBEANSTRICH BEI ZWEIFEL: Bei unklarer Tragfähigkeit oder Saugfähigkeit des Untergrunds vorab einen Probeanstrich anlegen und nach Trocknung Haftung und Deckbild prüfen.

TROCKENZEITEN

4–6 Std. OBERFLÄCHENTROCKEN	4–6 Std. ÜBERSTREICHBAR	+20 °C REFERENZ 65 % r. F.
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Innendispersion, lösemittelfrei, wasserverdünnbar, geruchsarm
--------------	---

Anwendungsbereich	Wand & Decke innen: Beton, Zement-/Kalkzementputz, Mauerwerk, Gips, Faserzement, Dispersionsputze/-anstriche, Tapeten
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen (Düse 0,33–0,48 mm · 180–240 bar)
Verdünnung	Grund-/Zwischenanstrich max. 10 % Wasser
Trockenzeit	oberflächentrocken/überstreichbar nach 4–6 Std. (+20 °C / 65 % r. F.)

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Ätzlösung · Spezial Vorreiniger
Untergrund	Tiefgrund · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Streichkalk · Latexfarbe · Elefantenhaut

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on sowie Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261	Einatmen von Aerosol vermeiden.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P360	Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach die Kleidung ausziehen.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Innenwandfarbe. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.