

 Pinceau · rouleau · Airless Application	 fort pouvoir couvrant Mur & plafond intérieurs	 4–6 h recouvrable*	 n. d. Mise en œuvre non précisée	 Sans solvant diluable à l'eau
--	---	---	---	--

*Sec en surface/recouvrable après 4 à 6 h à +20 °C / 65 % d'humidité relative.

CAIRCON Peinture murale intérieure est une peinture en dispersion intérieure sans solvant, à faible odeur et diluable à l'eau pour les murs et plafonds. Elle se distingue par une bonne adhérence, un séchage rapide et une mise en œuvre facile et convient au béton, aux enduits ciment/chaux-ciment, à la maçonnerie, aux supports de plâtre, aux plaques de fibrociment ainsi qu'aux enduits en dispersion, peintures en dispersion et papiers peints.

IMPORTANT – VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'une couche d'essai – après la mise en œuvre, toute réclamation et tout échange sont exclus. Ne traitez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut également pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Vérifier le support Le support doit être propre, sec, porteur et absorbant, ainsi qu'exempt d'agents de démoulage. Éliminer entièrement les supports non consolidés ou insuffisamment adhérents. En cas de doute, réaliser une couche d'essai. Pour augmenter la solidité, utilisez le Primaire d'accrochage profond .
2	Traiter l'enduit neuf L'enduit neuf doit avoir séché au moins 14 jours puis être fluaté ; après 4 semaines de séchage, le fluatage n'est plus nécessaire.
3	Apprêt selon le support Revêtir sans prétraitement les supports solides et absorbants. Apprêtez les supports très poreux, sablonneux et absorbants ainsi que les plaques de plâtre/placoplâtre avec le Primaire d'accrochage profond comme primaire. Prétraitez les supports lisses et peu absorbants avec un primaire d'accrochage. En présence de composants hydrosolubles décolorants, appliquez un revêtement isolant. Sur les supports contrastés/à absorption variable, appliquez au préalable une couche de fond/intermédiaire en blanc intérieur (diluée avec max. 10 % d'eau).

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai – nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE MURALE INTÉRIEURE

4	Appliquer au pinceau / au rouleau Bien remuer avant la mise en œuvre. Pour éviter les reprises, taches et zones brillantes, appliquer frais sur frais.
5	Pulvérisation (Airless) Application Airless à l'état de livraison · buse 0,33–0,48 mm · pression 180–240 bar.

COUCHE D'ESSAI EN CAS DE DOUTE : En cas de doute sur la portance ou l'absorption du support, réaliser au préalable une couche d'essai et vérifier après séchage l'adhérence et l'aspect couvrant.

TROCKENZEITEN

4–6 h SEC EN SURFACE	4–6 h RECOUVRABLE	+20 °C RÉFÉRENCE 65 % H.R.
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

À +20 °C et 65 % d'humidité relative, sec en surface et recouvrable après 4 à 6 h.

À température plus basse et humidité plus élevée, les délais s'allongent.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	Dispersion intérieure, sans solvant, diluable à l'eau, à faible odeur
Domaine d'application	Mur & plafond intérieurs : béton, enduit ciment/chaux-ciment, maçonnerie, plâtre, fibrociment, enduits/peintures en dispersion, papiers peints
Mise en œuvre	Pinceau, rouleau, pulvérisation Airless (buse 0,33–0,48 mm · 180–240 bar)
Dilution	Couche de fond/intermédiaire max. 10 % d'eau
Temps de séchage	sec en surface/recouvrable après 4 à 6 h (+20 °C / 65 % H.R.)

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de gravure · Pré-nettoyant spécial
Support	Primaire d'accrochage profond · Enduit de ragréage
Outils	Rouleau de sol · Set de pinces à laque
Produits similaires	Badigeon de chaux · Peinture latex · Peau d'éléphant

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ainsi que le mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH211	Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
P261	Éviter de respirer les aérosols.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P360	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau les vêtements contaminés et la peau, puis enlever les vêtements.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture murale intérieure. Urgences : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.