

 Pinceau · pulvérisateur Application	 120–380 ml/m² Consommation (selon l'absorption)	 10 min à 5 jours selon l'application*	 à partir de +5 °C Mise en œuvre	 Diluable à l'eau minéral
--	--	--	--	---

*Adhérence pour le collage de carrelage env. 10 min ; recouvrement du bois imprégné après 2 à 5 jours.

CAIRCON Silicate de potassium est un liant purement minéral pour la réalisation de revêtements et d'imprégnations — une solution de silicate de potassium prête à l'emploi, concentrée et diluable à l'eau. Il consolide les supports minéraux par silicification, réduit et homogénéise l'absorption et convient parfaitement à la préparation des supports avant les travaux de tapisserie et de peinture.

IMPORTANT — MISE EN ŒUVRE : Appliquer le silicate de potassium au pinceau ou avec un pulvérisateur adapté ; lors de l'application par pulvérisation, ne pas respirer le brouillard. Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (produit et air ambiant). NE PAS rejeter dans les égouts.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

- Nettoyer le support**
Le support doit être propre, porteur et exempt de graisse. Éliminer les anciennes peintures mal adhérentes et l'enduit non adhérent.

2 · APPLIQUER LE SILICATE DE POTASSIUM

- Diluer & appliquer**
Selon l'absorption, diluer p. ex. avec deux parts d'eau et appliquer à raison d'env. 120–380 ml/m². Mettre en œuvre au pinceau ou avec un pulvérisateur adapté (ne pas respirer le brouillard de pulvérisation).
- Autres usages**
Comme additif pour peintures à la chaux (améliore l'adhérence, la résistance au frottement et à l'eau) ; pour la conservation et la réduction de l'inflammabilité du bois de construction (recouvrement en règle générale après 2 à 5 jours de séchage) ; pour coller des carreaux sur les murs et les poêles en faïence (adhérence après env. 10 min) ; à la maison, pour étancher vases et poteries ainsi que comme colle pour papier sur métal et verre.
- Nettoyer les outils**
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

NE PAS REJETER DANS LES ÉGOUTS : Ne pas rejeter le silicate de potassium dans les égouts. Protéger les surfaces environnantes et éliminer aussitôt les projections à l'eau.

TROCKENZEITEN

10 min ADHÉRENCE CARRELAGE	2 à 5 jours BOIS RECOUVRABLE	à partir de +5 °C MISE EN ŒUVRE
--------------------------------------	--	---

Les temps de séchage précis dépendent fortement de l'application, de la dilution et du support.

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (produit et air ambiant).

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	Solution de silicate de potassium (purement minérale), diluable à l'eau
Consommation	env. 120–380 ml/m² selon l'absorption du support
Dilution	p. ex. avec deux parts d'eau, selon l'absorption
Domaine d'application	Consolidation/étanchéité d'enduits et de maçonnerie, protection de la pierre, additif pour peintures à la chaux, conservation du bois, collage de carrelage
Mise en œuvre	Pinceau ou pulvérisateur · pas en dessous de +5 °C
Stockage	stocker au frais, à l'abri du gel et hermétiquement fermé

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Nettoyant spécial · Solution de gravure
Outils	Set de pinceaux à laque · Rouleau de sol

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne recycler que les emballages entièrement vidés. Éliminer les résidus de produit, liquides ou séchés, selon le code déchet 06 02 99 (déchets non spécifiés ailleurs) ou avec les ordures ménagères. NE PAS rejeter dans les égouts.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Silicate de potassium. Urgences : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.