

 Rolle · Pinsel · Sprühgerät Auftrag	 hohe Deckkraft Wand & Decke innen	 4–6 Std. überstreichbar*	 +8 bis +25 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert · abwaschbar Reinigung mit Wasser
---	---	--	--	---

*Oberflächentrocken/überstreichbar nach 4–6 Std. bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte.

CAIRCON Latexfarbe ist eine abwaschbare und äußerst strapazierfähige Latexfarbe für den Innenbereich: Wasser perlt ab und Verunreinigungen lassen sich mühelos abwaschen (kein völliger Wasserschutz). Ideal für stark beanspruchte Räume – Gewerberäume, Krankenhäuser, Schulen, Spiel-/Kinderzimmer, Flure, Treppenhäuser, Bäder und Küchen. Sie ist abriebfest, leicht zu reinigen, hochdeckend, geruchsneutral und emissionsarm – geeignet als Endanstrich für Wände und Decken sowie auf Gipskarton, Gips, Struktur-, Rohfaser- und Glasfasergewebetapeten und zum Überstreichen von Dispersions-Altanstrichen.

WICHTIG – FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbtton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich – nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Oberflächen reinigen Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie fest und tragfähig sein. Losen Schmutz, abblätternde und kroidende Altanstriche, Leimfarben, Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten, Trennmittel und nicht haftende Tapeten vollständig entfernen.
2	Vorbehandeln Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauer vorbehandeln. Sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Risse, Löcher und Fehlstellen mit der Ausgleichsmasse spachteln.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · LATEXFARBE AUFTRAGEN

3	Farbe vorbereiten Latexfarbe ist gebrauchsfertig; eine Verdünnung mit Wasser ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Vor der Verwendung gründlich aufrühren.
4	Auftragen Langsam und im Kreuzgang auftragen für einen gleichmäßigen Anstrich. Walze, Pinsel oder Farbsprüngerät verwenden; Roller/Pinsel leicht mit Wasser anfeuchten. Beim Sprühgerät die Farbe mit 5–10 % Wasser verdünnen (je nach Geräteleistung).
5	Werkzeuge reinigen Werkzeuge mit warmem Wasser und Seife reinigen.

PROBEAUFSTRICH: Bei kritischen oder bereits beschichteten Untergründen vorab eine Probefläche anlegen und nach Trocknung Haftung, Deckbild und Farbtton prüfen.

TROCKENZEITEN

4–6 Std. OBERFLÄCHENTROCKEN	4–6 Std. ÜBERSTREICHBAR	ca. 8 Tage AUSHÄRTUNG
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Oberflächentrocken/überstreichbar nach 4–6 Std.

Nicht unter +8 °C / über +25 °C und über 70 % rel. Luftfeuchte verarbeiten; auch während der Aushärtung (ca. 8 Tage) nicht unter +8 °C.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Latex-Dispersion (wasserbasiert), abwaschbar, geruchsneutral, emissionsarm
--------------	--

Anwendungsbereich	Wände & Decken innen · Gipskarton, Gips, Struktur-/Rauhfaser-/Glasfasergewebetapeten, Dispersions-Altanstriche
Verarbeitung	Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · +8 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 %
Verdünnung	gebrauchsfertig · beim Sprühen 5–10 % Wasser, sonst optional max. 10 %
Trockenzeit	oberflächentrocken/überstreichbar nach 4–6 Std.
Reinigung Werkzeuge	warmes Wasser und Seife
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Ätzlösung · Spezial Vorreiniger
Untergrund	Tiefgrund · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Elefantenhaut · Bodenbeschichtung · Holzfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on sowie Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260	Dampf und Aerosol nicht einatmen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P360	Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach die Kleidung ausziehen.
Umwelt & Entsorgung	Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; eingetrocknete Reste als Baustellenabfall/Altfarben (ausgehärtet) oder Hausmüll.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Latexfarbe. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.