

Ziegelgrundierung

Grundierung zur Festigung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe · besonders als Vorbehandlung für die Dachbeschichtung

 Pinsel · Flächenstreicher · Deckenbürste Auftrag (kein Airless)	 ca. 7 m²/l Ergiebigkeit	 ca. 10–12 Std. überstreichbar	 nicht unter +5 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert Reinigung mit Wasser
---	---	---	--	--

Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film sichtbar sein.

Ziegelgrundierung dient zur Festigung und Grundierung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe wie Putz, Beton und Mauerwerk. Aufgrund der hohen Eindringtiefe eignet sie sich besonders als Vorbehandlung für die **Dachfarbe**. Sie sorgt für eine reduzierte, gleichmäßige Untergrundsauhfähigkeit und ist somit die optimale Vorbehandlung von Untergründen.

UNTERGRUND PRÜFEN: Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Kreidende Untergründe mit Hochdruckreiniger abwaschen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- Reinigen**
Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile wie Tapetenreste entfernen, Schalter und Steckdosen abkleben. Kreidende Untergründe mit dem Hochdruckreiniger abwaschen, stärker verschmutzte Untergründe zunächst mit **Spezial-Vorreiniger** behandeln.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · GRUNDIERUNG AUFTRAGEN

- Auftragen**
Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste unverdünnt gleichmäßig auftragen – den Untergrund so lange behandeln, bis er gesättigt ist und kein Grundiermittel mehr aufnimmt. Nicht mit Airless-Gerät spritzen und nicht mit anderen Produkten mischen.
- Kontrolle & Werkzeuge reinigen**
Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar sein. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

HINWEIS: Darf nicht mit einem Airless-Gerät gespritzt und nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

TROCKENZEITEN

ca. 10–12 Std.

ÜBERSTREICHBAR

Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar sein.

Zeit ist Richtwert und verändert sich mit Temperatur und Luftfeuchte.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Zusammensetzung	Spezial-Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Farbton	farblos
Lieferform	flüssig
pH-Wert	ca. 7
Ergiebigkeit	ca. 7 m²/l
Verarbeitung	nicht unter +5 °C · Auftrag mit Pinsel/Flächenstreicher/Deckenbürste, nicht Airless
Überstreichbar	nach ca. 10–12 Stunden

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Spezial-Reiniger
Vorbehandlung für	Dachfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.