

 Pinceau à laquer · rouleau à laquer Application	 env. 10 m²/l Rendement par couche	 env. 4 h hors poussière*	 +15 à +25 °C Mise en œuvre	 À base de solvant H226 · inflammable
---	---	--	--	--

*Valeur indicative; recouvrable après env. 12 h, entièrement durci après 7–10 jours – tous les temps de séchage en page 2.

CAIRCON Peinture pour baignoire est une laque 1K satinée pour la rénovation de baignoires, receveurs de douche, lavabos et céramique sanitaire en intérieur. Le revêtement prêt à l'emploi convient à l'émail, à la céramique et à de nombreuses autres surfaces sanitaires et permet un rafraîchissement esthétique sans dépose ni rénovation coûteuse.

IMPORTANT – PRÉPARER SOIGNEUSEMENT: Nettoyez, détartrez et dégraissez soigneusement la surface et éliminez sans résidu les restes de savon, de silicone et de graisse. Retirez les anciens revêtements non adhérents ou endommagés. Un support porteur, propre, sec et bien poncé est déterminant pour un résultat uniforme et durable.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer Nettoyez soigneusement la surface, détartrez-la et dégraissez-la. Éliminez complètement les restes de savon, de silicone, les salissures et la graisse – p. ex. avec le Dégraissant spécial .
2	Contrôler la surface Le support doit être porteur, propre et sec. Retirez les anciens revêtements non adhérents ou endommagés.
3	Poncer légèrement Poncez légèrement la surface pour la matifier (papier abrasif fin, grain 240–320) et éliminez soigneusement la poussière de ponçage.
4	Masquer Masquez soigneusement la robinetterie, les joints en silicone et les zones adjacentes et protégez-les.

2 · APPLIQUER LA LAQUE

5	Préparer la laque Remuez soigneusement la Peinture pour baignoire avant emploi. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être mélangé à d'autres produits.
6	Appliquer Appliquez la laque uniformément au rouleau à laquer ou au pinceau à laquer souple. Pour un résultat optimal, 2 couches fines sont recommandées.
7	Température de mise en œuvre Travaillez à +15 à +25 °C. Évitez le rayonnement solaire direct, une humidité de l'air élevée et les courants d'air forts.

COUCHES FINES, TRAVAILLER SANS POUSSIÈRE: Appliquez la laque en couches fines – les couches fines donnent une finition plus uniforme que les couches épaisses. Assurez un environnement aussi exempt de poussière que possible et laissez sécher suffisamment entre les couches.

TROCKENZEITEN

env. 4 h HORS POUSSIÈRE	env. 12 h RECROUVABLE	7–10 jours ENTIÈREMENT DURCI
-----------------------------------	---------------------------------	--

Pendant le durcissement, éviter l'eau, l'humidité et les sollicitations mécaniques.

Nettoyage & entretien uniquement avec des nettoyeurs doux à pH neutre – pas de crème à recurer, d'éponges abrasives, de produits agressifs, fortement alcalins ou chlorés.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Brillance	satiné
Système	1K – prêt à l'emploi · ne pas mélanger à d'autres produits
Coloris	Blanc, Anthracite
Domaine d'application	intérieur · émail, céramique, surfaces sanitaires, petites zones carrelées
Rendement	env. 10 m²/l par couche · 2 couches recommandées
Mise en œuvre	+15 à +25 °C · éviter le soleil direct, une humidité élevée et les courants d'air

Entretien	uniquement des nettoyeurs doux à pH neutre · pas de produits abrasifs ou chlorés
------------------	--

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS	
Support	Dégraissant spécial
Produits similaires	Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture pour fenêtres et portes en bois · Peinture pour radiateur

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	GHS02 (flamme) · mention d'avertissement Attention – soumis à l'étiquetage selon le CLP (à base de solvant).
H226 / H336	Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH211	Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P210 / P271	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P403+P233 / P405	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche et au frais. Garder sous clef.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Laque à base de solvant – remettre les récipients non entièrement vidés/les résidus liquides comme déchet dangereux au point de collecte pour peintures usagées. Code déchet EWC 08 01 11*.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture pour baignoire. Urgence: Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h: +49 361 730730.