

				
Lackpinsel · Lackwalze	ca. 10 m²/l	ca. 4 Std.	+15 bis +25 °C	Lösemittelhaltig
Auftrag	Ergiebigkeit je Anstrich	staubtrocken*	Verarbeitung	H226 · entzündbar

*Richtwert; überarbeitbar nach ca. 12 Std., vollständig ausgehärtet nach 7–10 Tagen — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Badewannenlack ist ein seidenglänzender 1K-Lack zur Renovierung von Badewannen, Duschwannen, Waschbecken und Sanitärkeramik im Innenbereich. Die gebrauchsfertige Beschichtung eignet sich für Emaille, Keramik und viele weitere Sanitärflächen und ermöglicht eine optische Auffrischung ohne Ausbau oder aufwendige Renovierung.

WICHTIG – SORGFÄLTIG VORBEREITEN: Reinigen, entkalken und entfetten Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie Seifen-, Silikon- und Fettreste restlos. Lose oder beschädigte Altbeschichtungen entfernen. Ein tragfähiger, sauberer, trockener und gut angeschliffener Untergrund ist entscheidend für ein gleichmäßiges, dauerhaftes Ergebnis.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Reinigen Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, entkalken und entfetten Sie sie. Entfernen Sie Seifenreste, Silikonreste, Schmutz und Fett vollständig — z. B. mit dem Spezial Entfetter .
2	Oberfläche prüfen Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose oder beschädigte Altbeschichtungen.
3	Anschleifen Schleifen Sie die Fläche leicht matt an (feines Schleifpapier, Körnung 240–320) und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich.
4	Abkleben Kleben Sie Armaturen, Silikonfugen und angrenzende Bereiche sorgfältig ab und schützen Sie diese.

2 · LACK AUFTRAGEN

5	Lack vorbereiten Rühren Sie den Badewannenlack vor Gebrauch gründlich auf. Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.
6	Auftragen Tragen Sie den Lack mit Lackwalze oder weichem Lackpinsel gleichmäßig auf. Für ein optimales Ergebnis sind 2 dünne Anstriche empfohlen.
7	Verarbeitungstemperatur Verarbeiten Sie bei +15 bis +25 °C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit und starke Zugluft.

DÜNNE SCHICHTEN, STAUBFREI ARBEITEN: Tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf — dünne Schichten liefern ein gleichmäßigeres Finish als dicke Anstriche. Sorgen Sie für eine möglichst staubfreie Umgebung und lassen Sie zwischen den Anstrichen ausreichend trocknen.

TROCKNUNG & AUSHÄRTUNG

ca. 4 Std.	ca. 12 Std.	7–10 Tage
STAUBTROCKEN	ÜBERARBEITBAR	DURCHGEHÄRTET

Während der Aushärtung Wasser, Feuchtigkeit und mechanische Belastung vermeiden.

Reinigung & Pflege nur mit milden, pH-neutralen Reinigern — keine Scheuermilch, Scheuerschwämme, aggressiven, stark alkalischen oder chlorhaltigen Mittel.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
------------------	----------------

System	1K – gebrauchsfertig · nicht mit anderen Produkten mischen
Farben	Weiß, Anthrazit
Einsatzbereich	Innenbereich · Emaille, Keramik, Sanitärflächen, kleinere Fliesenbereiche
Ergiebigkeit	ca. 10 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Verarbeitung	+15 bis +25 °C · direkte Sonne, hohe Luftfeuchte und Zugluft vermeiden
Pflege	nur milde, pH-neutrale Reiniger · keine Scheuermittel oder chlorhaltigen Mittel

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Untergrund	Spezial Entfetter
Ähnliche Produkte	Fliesenlack · Fenster- und Türenlack · Heizkörperlack

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	GHS02 (Flamme) · Signalwort Achtung – nach CLP kennzeichnungspflichtig (lösemittelhaltig).
H226 / H336	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P210 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P403+P233 / P405	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, Behälter dicht verschlossen und kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Lösemittelhaltiger Lack – nicht restentleerte/flüssige Reste als gefährlicher Abfall bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüssel EWC 08 01 11*.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Badewannenlack. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.