



CL100 Yachtlack

Lösemittelbasierter, PU-verstärkter 1K-Speziallack · seidenglänzend · süß- & salzwasserresistent · für stark beanspruchte Holzflächen innen & außen (Überwasserbereich)

 Pinsel · Rolle · Airless (≥180 bar) Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 ca. 4 Std. staubtrocken*	 ab +5 °C, ideal 15–23 °C Verarbeitung	 Lösemittelbasiert Reinigung mit Verdünner
---	--	---	--	--

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Yachtlack ist ein wetterbeständiger, hochelastischer und PU-verstärkter Speziallack mit seidenglänzender, exzellent abriebfester Oberfläche. Er ist süß- und salzwasserresistent und eignet sich für Holzflächen auf Booten innen und außen im Überwasserbereich sowie für andere stark beanspruchte Holzflächen wie Gartenmöbel oder Dielenböden.

WICHTIG – FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Streichen Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- Reinigen & entfetten**
Wir empfehlen für eine gründliche Vorreinigung den **Spezial-Entfetter** — er entfernt zuverlässig Fett, Öl und andere Verunreinigungen und verbessert die Haftung. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, sauber, tragfähig sowie frei von Salz, Fett, Leim und Wachs ist.
- Anrauen & Altanstriche**
Rauen Sie alte Anstriche an und entfernen Sie lose Farbreste.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · LACK AUFTRAGEN

- Verdünnen (optional)**
Zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität den **Universal Verdünner** mit 5–10 % zugeben — besonders beim Spritzen sowie beim ersten Anstrich mit Rolle oder Pinsel.
- Auftragen**
Tragen Sie den Lack mit Pinsel, Rolle oder Airless-Gerät (mind. 180 bar) auf. Empfohlen werden zwei Anstriche; vor dem ersten und ggf. vor dem zweiten Anstrich einen Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier durchführen.
- Werkzeuge reinigen**
Reinigen Sie die Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung gründlich mit dem **Universal Verdünner**; angetrocknete Rückstände durch Einweichen anlösen.

PROBEANSTRICH & TEMPERATUR: Verarbeiten und trocknen Sie den Lack nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder relativer Luftfeuchte über 80 %. Machen Sie vor der eigentlichen Verarbeitung einen Probeanstrich.

TROCKENZEITEN

ca. 4 Std. STAUBTROCKEN	12 Std. ÜBERSTREICHBAR	7–10 Tage DURCHGETROCKNET
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Während der Durchtrocknung (ca. 7–10 Tage) die Fläche wegen möglicher Runzelbildung nicht überarbeiten.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchte verlängern sie deutlich.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
Basis	Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · doppelter Anstrich empfohlen

Anwendungsbereich	Holz im Außen- und Innenbereich (Überwasserbereich)
Verarbeitung	ab +5 °C, ideal 15–23 °C · rel. Luftfeuchte max. 80 %
Verdünnung	Universal Verdünner, je nach Konsistenz 5–10 %
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit geschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung & Verdünnung	Spezial-Entfetter · Universal Verdünner
Werkzeuge	Lackierpinsel-Set · Bodenwalze
Ähnliche Produkte	Bootslack glänzend · Bootslock Matt · Schwimmbadfarbe · 2K Poolfarbe · 2K Dichtschlämme

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Gefahrenpiktogramme GHS02 (entzündbar) und GHS07 · Signalwort: Gefahr
H225 / H319 / H336 / H412	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P303+P361+P353 / P305+P351+P338	Bei Hautkontakt: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Augenkontakt: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen.
P501	Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Im flüssigen Zustand wassergefährdend – nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling; noch flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Ein EWC-Abfallschlüssel ist im Original nicht angegeben.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Yachtlack.