

 Streichen · Rollen Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 ca. 6 Std. griffest*	 +10 bis +25 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert Reinigung mit Wasser
---	--	---	--	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Schwimmbadfarbe ist eine hochmoderne, geruchsarme und chlorkautschukfreie Deckbeschichtung mit lichtechten Pigmenten und unverseifbaren Harzen. Sie eignet sich ideal für Schwimmbecken aus Beton, Zement und Stahl; die Eignung für GFK- und Folienbecken vorab durch eine Probefläche testen.

WICHTIG – FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Streichen Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Reinigen Bei Erstbeschichtung von Betonbecken gründlich mit dem Spezial-Vorreiniger reinigen. Entfernen Sie sorgfältig Zementschlämmen, Sinterschichten, Schalölreste und Kalkablagerungen. Frischer Beton muss mindestens 6 Wochen alt, vollständig trocken, staubfrei und ohne Löcher/Lunker sein.
2	Abdichten & grundieren Für eine optimale Abdichtung das Becken zunächst mit der 2K Dichtschlämme vorbereiten — sie dient zugleich als Grundierung für die Schwimmbadfarbe. Die Dichtschlämme mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Eignung für GFK und Folienbecken vorab durch eine Probefläche testen. Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis übernehmen wir keine Haftung.

2 · SCHWIMMBADFARBE AUFTRAGEN

3	Auftragen Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Streichen oder rollen (z. B. Bodenwalze) — frisch-in-frisch, gleichmäßig im vorgegebenen Verbrauch, im Kreuzgang nachrollen.
4	2. Anstrich Für ausreichende Deckkraft sind 2 Anstriche empfohlen; der zweite nach 24 Stunden. Zum spurfreien Begehen der feuchten Beschichtung eignen sich Nagelsohlen .
5	Wasser einlassen Das Einlassen von Wasser darf frühestens 14 Tage nach dem letzten Anstrich erfolgen; die Temperatur darf in dieser Zeit nicht unter 17 °C liegen. Becken vor Befüllung durchspülen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor größeren Flächen immer zuerst eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung und Farbton — besonders auf GFK-, Folien- und bereits beschichteten Untergründen.

TROCKENZEITEN

ca. 6 Std. GRIFFFEST	24 Std. 2. SCHICHT	7–9 Tage VOLLE AUSTROCKNUNG
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Wasser einlassen erst nach 14 Tagen, Temperatur nicht unter 17 °C.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	chlorkautschukfrei, lichtechte Pigmente, unverseifbare Harze (wasserbasiert)
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Verarbeitung	+10 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 % — auch während der Aushärtung (ca. 8 Tage) nicht unter +10 °C; optimal 20–25 °C, Objekt >15 °C

Verdünnung	gebrauchsfertig · optional max. 10 % Wasser
Wasserbelastung	Wasser einlassen frühestens 14 Tage nach letztem Anstrich (>17 °C)
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Ätzlösung · Spezial-Vorreiniger
Untergrund	Epoxy Grundierung · Ausgleichsmasse · 2K Dichtschlämme
Werkzeuge	Nagelsohlen · Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	2K Epoxidharz Poolfarbe · Fliesenlack · Holzfarbe · Nano Fassadenfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Eintrocknete Reste über Hausmüll bzw. Baustellenabfall; flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel EWC 08 01 12.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Schwimmbadfarbe.