

CL400 Peinture Pour piscine

Revêtement de finition 1K sans caoutchouc chloré, à faible odeur, avec pigments résistants à la lumière & résines insaponifiables · pour bassins en béton, ciment & acier

 Application au pinceau · au rouleau Application	 5–8 m²/l Rendement par couche	 env. 6 h sec au toucher*	 +10 à +25 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
---	---	--	--	--

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

CAIRCON Peinture Pour piscine est un revêtement de finition ultramoderne, à faible odeur et sans caoutchouc chloré, avec des pigments résistants à la lumière et des résines insaponifiables. Il convient idéalement aux bassins en béton, ciment et acier; testez au préalable l'aptitude sur les bassins en polyester renforcé (PRV) et à liner au moyen d'une surface d'essai.

IMPORTANT — VÉRIFIER LA TEINTE: Vérifiez la teinte **AVANT** la mise en œuvre au moyen d'un essai d'application — après la mise en œuvre, aucune réclamation ni aucun échange n'est possible. Ne mettez en œuvre les surfaces contiguës qu'avec du matériel provenant de la même livraison ou du même numéro de lot; cela vaut aussi pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer Lors du premier revêtement de bassins en béton, nettoyez soigneusement avec le Nettoyant préparatoire spécial . Éliminez soigneusement les laitances de ciment, les couches de frittage, les résidus d'huile de décoffrage et les dépôts calcaires. Le béton frais doit avoir au moins 6 semaines, être complètement sec, exempt de poussière et sans trous/soufflures.
2	Étancher & appliquer le primaire Pour une étanchéité optimale, préparez d'abord le bassin avec l' Étanchéité pour piscine — elle sert en même temps de primaire pour la peinture de piscine. Laissez sécher l'étanchéité au moins 24 heures.

Testez au préalable l'aptitude sur les bassins en polyester renforcé (PRV) et à liner au moyen d'une surface d'essai. En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support: vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE DE PISCINE

3	Appliquer Bien remuer avant la mise en œuvre. Appliquez au pinceau ou au rouleau (p. ex. Rouleau à sol) — frais sur frais, uniformément selon le rendement prescrit, en repassant en croisé.
4	2e couche Pour un pouvoir couvrant suffisant, 2 couches sont recommandées; la deuxième après 24 heures. Pour circuler sans laisser de traces sur le revêtement humide, utilisez des semelles à pointes .
5	Mettre en eau La mise en eau ne peut avoir lieu qu'au plus tôt 14 jours après la dernière couche; la température ne doit pas descendre en dessous de 17 °C pendant cette période. Rincez le bassin avant le remplissage.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI: Avant de traiter de grandes surfaces, réalisez toujours d'abord une surface d'essai et vérifiez à l'état sec l'adhérence et la teinte — en particulier sur les supports en PRV, à liner et déjà revêtus.

TROCKENZEITEN

env. 6 h SEC AU TOUCHER	24 h 2e COUCHE	7–9 jours SÉCHAGE COMPLET
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Mise en eau seulement après 14 jours, température non inférieure à 17 °C.

Tous les temps sont valables à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative; d'autres conditions modifient les temps.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	sans caoutchouc chloré, pigments résistants à la lumière, résines insaponifiables (à base d'eau)
Rendement	env. 5–8 m²/l par couche · 2 couches recommandées
Mise en œuvre	+10 à +25 °C, humidité relative max. 70 % — également pendant le durcissement (env. 8 jours) pas en dessous de +10 °C; optimal 20–25 °C, objet >15 °C
Dilution	prêt à l'emploi · facultativement max. 10 % d'eau
Mise en eau	Mise en eau au plus tôt 14 jours après la dernière couche (>17 °C)
Stockage	env. 24 mois non ouvert, entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de décapage · Nettoyant préparatoire spécial
Support	Primaire époxy · Enduit de ragréage · Etanchéité pour piscine
Outils	semelles à pointes · Rouleau à sol · Set de pinceaux à laquer
Produits similaires	Peinture Epoxy pour piscine · Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture pour bois · Peinture de façade nano

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Kennzeichnung	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement — non soumis à l'étiquetage selon le CLP
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et une masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne remettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Restes séchés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier; apporter les restes liquides au point de collecte des vieilles peintures. Code déchet EWC 08 01 12.
Source de référence	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture Pour piscine.