

 Pinzel · Rolle · Airless Auftrag	 ca. 10 m²/l pro Anstrich (2× empf.)	 ca. 1 Std. staubtrocken*	 über +10 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert max. 10 % Wasser
---	--	---	---	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Dickschicht-Lasur ist eine wetterbeständige, dekorative Holzlasur auf Wasserbasis für den Außen- und Innenbereich. Sie bietet optimale Streicheigenschaften und eignet sich für alle nicht-tragenden Holzbauteile aus Laub- oder Nadelholz einschließlich tropischer Holzarten — ideal für Holzbalken, Dachuntersichten, Verkleidungen, Verschalungen, Tische, Stühle, Tore, Zäune, Holzwände, Gartenhäuser, Fensterrahmen, Türen und Schränke.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen (gleiche Konsistenz, gleiche Charge, gleiches Werkzeug).

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- Reinigen**
Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder mit geeignetem Abbeizmittel).
- Entfetten (bei Bedarf)**
Bei fettigen, öligen oder verschmutzten Oberflächen mit dem **Spezial Entfetter** vorbehandeln: aufsprühen, 3–5 Minuten einwirken, mit Lappen oder Bürste bearbeiten, mit klarem Wasser nachreinigen und vollständig trocknen lassen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Anrauen**
Die Fläche mit Schleifpapier oder Schleifschwamm anrauen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · LASUR AUFTRAGEN

- Auftragen**
Mit Pinsel, Rolle (**Bodenwalze**) oder Airless-Sprühgerät aufbringen. Für optimale Haftung zunächst einen dünnen Voranstrich; frisch-in-frisch arbeiten, gleichmäßig im vorgegebenen Verbrauch auftragen und im Kreuzgang nachrollen. Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Verdünnung**
Die Lasur ist verarbeitungsfähig eingestellt und benötigt keine Verdünnung; bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
- Temperaturbedingungen**
Nur über +10 °C verarbeiten. Bei niedrigen Temperaturen/hoher Luftfeuchte werden die Eigenschaften verzögert erreicht, bei hohen Temperaturen/niedriger Luftfeuchte trocknet die Lasur zu schnell an. Während Verarbeitung und Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasser schützen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor größeren Flächen eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung, Verträglichkeit und Farbton mit dem Untergrund.

TROCKENZEITEN

1 Std. STAUBTROCKEN	4 Std. ÜBERSTREICHBAR	7 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Doppelter Anstrich empfohlen.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)	
Glanzgrad	seidenglänzend
Basis	auf Wasserbasis
Verbrauch	ca. 10 m ² /l pro Anstrich (doppelter Anstrich empfohlen)
Anwendungsbereich	Holz innen & außen – nicht-tragende Bauteile aus Laub-/Nadel- und Tropenholz (Balken, Verkleidungen, Zäune, Türen, Fenster u. a.)
Verarbeitung	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · nur über +10 °C
Verdünnung	gebrauchsfertig · optional bis 10 % Wasser
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt; Gebinde gut verschließen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Spezial Entfetter
Werkzeuge	Bodenwalze · Pinsel Set
Ähnliche Produkte	Holzdecklack

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	Gefahrenpiktogramm GHS09 (umweltgefährlich) · Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise (H)	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on sowie Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise (P)	P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Dickschicht-Lasur.