

 Pinzel · Lappen · Schwamm Auftrag	 ca. 0,1–0,2 l/m² Verbrauch je Anstrich	 24–48 Std. staubtrocken*	 +20 bis +25 °C optimal	 Lösemittelfrei 100 % Naturöl
---	--	--	--	--

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Gartenmöbel Öl dient der dekorativen Behandlung und Renovierung von Gartenmöbeln aus Holz und schützt witterungsexponierte Möbel. Es eignet sich zur Nachpflege und Erstbehandlung von Hart- und Weichholz, zieht tief ein, härtet abriebfest aus und erhält die Holzstruktur. Das lösemittelfreie Öl ist innen und außen einsetzbar und schützt Gartenmöbel, Terrassenhölzer, Fensterläden, Balkone, Holzzäune und Fassadenhölzer.

WICHTIG — SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR: Mit Öl getränkte Materialien (Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube, Polierpads) luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser aufbewahren. Achten Sie darauf, dass kein Öl mit porösen Dämmstoffen in Berührung kommt — sonst besteht durch den Pflanzenölgehalt Selbstentzündungsgefahr. Im Gebinde und verarbeitet allein ist das Öl NICHT selbstentzündlich.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- 1 **Untergrund reinigen**
Stellen Sie sicher, dass die Holzoberfläche trocken, sauber und pH-neutral ist. Bei hartnäckigen Verschmutzungen behandeln Sie die Oberfläche mit dem **Spezial Reiniger** vor.
- 2 **Anschleifen**
Schleifen Sie die Oberfläche leicht mit feinem Schleifpapier an, um eine glatte, gleichmäßige Basis für die Ölanwendung zu schaffen.
- 3 **Schleifstaub entfernen**
Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem fusselfreien Lappen oder einer weichen Bürste.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · ÖL AUFTRAGEN

- 4 **Auftragen**
Tragen Sie das Öl dünn mit einem hochwertigen Pinsel, fusselfreien Lappen oder Schwamm auf und arbeiten Sie es gut in die Oberfläche ein. Verteilen Sie gleichmäßig und vermeiden Sie Pfützenbildung; überschüssiges Öl unbedingt wieder abnehmen.
- 5 **Verdünnen (optional)**
Zur Verbesserung des Eindringverhaltens können Sie das Öl mit 20–50 % **Balsamterpentinöl** verdünnen — das erleichtert das Verteilen in Ecken und Kanten.
- 6 **Trocknung prüfen**
Prüfen Sie den Fortschritt mit dem Fingertest: Der Anstrich sollte staubtrocken sein und nicht kleben; sichtbare Glanzstellen zeigen noch feuchte Bereiche.

3 · NACHBEHANDLUNG & PFLEGE

- 7 **Weitere Anstriche**
Nach Trocknung des ersten Anstrichs führen Sie 1–2 weitere Anstriche je nach gewünschtem Schutzgrad durch; die Zwischentrocknung variiert, besonders bei niedrigen Temperaturen.
- 8 **Überschuss abnehmen**
Überstände vermeiden — nach ca. 30 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen abnehmen, bis die Oberfläche gleichmäßig seidenmatt erscheint.
- 9 **Zu dicke Schicht**
Eine zu dick aufgetragene, bereits angetrocknete Schicht lässt sich mit Sodalaugent entfernen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor größeren Flächen eine Probe­fläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung und Farbton – Holzarten reagieren unterschiedlich auf Ölanstriche.

TROCKENZEITEN

24–48 Std.

STAUBTROCKEN

2–4 Tage

ÜBERSTREICHBAR

7–14 Tage

VOLL TROCKEN

Zur Trocknung ist ausreichend Luftsauerstoff nötig – sorgen Sie für gute Durchlüftung, z. B. mit einem Ventilator.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Farbe	gold-gelblich
Basis	100 % natürliches, kaltgepresstes Leinöl
Verbrauch	ca. 0,1–0,2 l/m ² pro Anstrich
Anwendungsbereiche	unbehandelte Holzoberflächen wie Holztische, Arbeitsplatten, Gartenmöbel, Terrassen, Fenster, Möbel und Türen
Verarbeitung	mit Pinsel, Lappen oder Schwamm
Flammpunkt	240 °C
Lagerung	Behälter stets fest verschließen; das Holzöl ist ohne Sauerstoff, Licht, Verunreinigungen oder Frost nahezu unbegrenzt haltbar.

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial Reiniger
Werkzeuge	Pinsel Set
Verdünnung	Balsamterpentinöl

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – reines Naturprodukt, nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
Selbstentzündungsgefahr	Ölgetränkte Lappen, Schwämme und Schleifstäube nur luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser aufbewahren; im Gebinde und verarbeitet allein nicht selbstentzündlich.
Produktgeruch	Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch entstehen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen; eingetrocknete Ölreste über den Hausmüll, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altöl abgeben.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Gartenmöbelöl.