

 Pinsel · Rolle · Airless (≥180 bar) Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 4 Std. staubtrocken*	 ab +5 °C Verarbeitung	 Lösemittelbasiert Reinigung mit Verdünner
--	--	---	--	--

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Bootslack ist ein PU-verstärkter, wetterbeständiger und hochelastischer Speziallack auf Lösemittelbasis — seidenglänzend, abriebfest sowie süß- und salzwasserresistent. Ideal für stark beanspruchte Holzflächen: Boote im Überwasserbereich (innen und außen) sowie Gartenmöbel oder Dielenböden.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- Untergrund reinigen & anrauen**
 Reinigen Sie die Fläche gründlich vor — wir empfehlen den **Spezial Entfetter**, der Fett, Öl und andere Verunreinigungen zuverlässig entfernt. Die Oberfläche muss trocken, sauber, tragfähig sowie frei von Salz, Fett, Leim und Wachs sein. Rauen Sie alte Anstriche an und entfernen Sie lose Farbreste.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · BOOTSLACK AUFTRAGEN

- Verarbeitungsbedingungen & Anstriche**
 Verarbeiten und trocknen Sie nicht unter +5 °C oder bei über 80 % relativer Luftfeuchte. Empfohlen sind 2 Anstriche. Führen Sie vor dem ersten und ggf. vor dem zweiten Anstrich (wenn sich Fasern aufgerichtet haben) einen Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier durch.
- Auftragen**
 Tragen Sie den Lack in der gelieferten Form mit Pinsel, Rolle oder Airless-Gerät (mindestens 180 bar) auf.
- Verdünnen & Werkzeuge reinigen**
 Zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität dient der **Universal Verdünner** (je nach Konsistenz ca. 5–10 %); eine Verdünnung empfiehlt sich vor allem beim Spritzen sowie beim ersten Anstrich mit Rolle oder Pinsel. Reinigen Sie Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit **Universal Verdünner**; angetrocknete Rückstände vorher einweichen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Machen Sie vor der eigentlichen Verarbeitung einen Probeanstrich und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung und Farbton.

TROCKENZEITEN

4 Std.	12 Std.	10–14 Tage
STAUBTROCKEN	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchte verlängern sie deutlich.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
Zusammensetzung	Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	Holz im Innen- und Außenbereich
Verarbeitung	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · ab +5 °C, ideal 15–23 °C

Verdünnung	Universal Verdünner ca. 5–10 %
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit geschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung & Verdünnung	Spezial Entfetter · Universal Verdünner
Werkzeuge	Lackierpinsel-Set · Bodenwalze
Ähnliche Produkte	Bootslack MATT · Yachtlack · Schwimmbadfarbe · 2K Poolfarbe · 2K Dichtschlämme

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Gefahrenpiktogramme GHS02 (Flamme) + GHS07 (Ausrufezeichen) · Signalwort: Gefahr
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 / H336	Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501	Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Im flüssigen Zustand wassergefährdend – nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Flüssige Produktreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben.
Lagerung & Kennzeichnung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen, von Kindern und Zündquellen fernhalten. Gebinde gut verschließen. Sonstige Kennzeichnung siehe SDB und Etikett.