

 Pinsel · Rolle · Airless Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 ca. 6 Std. griffest*	 ab +10 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert Reinigung mit Wasser
---	--	---	---	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte – alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Holzdecklack ist eine matte, wasserlösliche Holzdeckfarbe auf Basis einer Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersion, lufttrocknend und hochbelastbar. Universell einsetzbar für verschiedene Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich – z. B. Tore, Zäune, Holzwände, Böden, Gartenhäuser sowie Fensterrahmen und Türen.

WICHTIG – FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich – nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Untergrund reinigen & anrauen

Entfernen Sie zunächst lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen (mechanisch oder mit geeignetem Abbeizmittel) und reinigen Sie nach. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie die Fläche gründlich mit dem **Spezial Reiniger** vor und rauhen Sie sie mit Schleifpapier oder Schleifschwamm an. Bei stark fettigen, öligen oder verschmutzten Oberflächen behandeln Sie zusätzlich mit dem **Spezial Entfetter** vor: gleichmäßig aufsprühen, 3–5 Minuten einwirken lassen, mit Lappen oder Bürste bearbeiten, mit klarem Wasser nachreinigen, vollständig trocknen lassen und erneut anrauen.

Grundieren

Für bessere Haftung und längere Haltbarkeit empfehlen wir die **Holzgrundierung** – insbesondere bei harzreichen, fettigen, alten oder problematischen Holzarten (z. B. Kiefer, Lärche), bei zuvor behandeltem Holz (Farbe, Öl) sowie bei hoher mechanischer Belastung oder im Außenbereich. Nach dem Grundieren kann der Deckanstrich nach ca. 6 Stunden erfolgen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · HOLZDECKLACK AUFTRAGEN

Auftragen

Rühren Sie das Material vor Gebrauch gut auf und bringen Sie zunächst einen dünnen Voranstrich für optimale Haftung auf. Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Sprüngerät; für gleichmäßigen Auftrag empfehlen wir die **Bodenwalze**. Arbeiten Sie frisch in frisch, tragen Sie das Material gleichmäßig im vorgegebenen Verbrauch auf und rollen Sie im Kreuzgang nach.

Verdünnung & Ergiebigkeit

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt; bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. Ergiebigkeit ca. 5–8 m²/l je Anstrich (Richtwert) – ermitteln Sie den genauen Verbrauch über einen Probeanstrich am Objekt. Für ausreichende Deckkraft sind 2 Anstriche empfohlen.

Werkzeuge reinigen

Reinigen Sie verschmutzte Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor dem Streichen größerer Flächen immer zuerst eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung (Adhäsion) und Farbton.

TROCKENZEITEN

ca. 6 Std. GRIFFEST	ca. 6 Std. ÜBERSTREICHBAR	3 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; abweichende Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	matt
Basis	Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersion (wasserbasiert)
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	Holz im Innen- und Außenbereich
Verarbeitung	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · nur bei Temperaturen über +10 °C
Verdünnung	gebrauchsfertig · optional max. 10 % Wasser
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial Entfetter · Spezial Reiniger
Grundierung	Holzgrundierung
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Dachfarbe · Bootslack · Holzdecklack Seidenglänzend

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Lagerung & Kennzeichnung	Ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C lagern, vor Frost, Feuchtigkeit, Hitze und offenen Flammen schützen, von Kindern fernhalten. Gebinde bei Nichtgebrauch gut verschließen. Sonstige Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.