

				
Pinzel · Rolle · Sprühgerät Auftrag	150–200 ml/m² Verbrauch je nach Saugfähigkeit	ca. 6 Std. überarbeitbar*	ab +5 °C Verarbeitung	Wasserbasiert Reinigung mit Wasser

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Holzgrundierung ist eine hochwertige, lösemittelfreie und atmungsaktive Grundierung für Holz im Innen- und Außenbereich. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Holzes, schützt vor Feuchtigkeit und sorgt für eine sehr gute Untergrundverfestigung — geruchsarm, transparent auf Trocknung und mit hoher Eindringtiefe für optimale Haftung nachfolgender wässriger Deckanstriche. Besonders geeignet für Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte und Tanne ohne Erdkontakt (Carports, Zäune, Gartenhäuser u. ä.).

WICHTIG — KEIN GLANZ: Achten Sie darauf, dass bei Verarbeitung und Trocknung kein Glanz auf der Oberfläche entsteht, damit nachfolgende Beschichtungen gut haften.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Untergrund reinigen

1

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und trocken sein. Entfernen Sie vor der Anwendung Rückstände wie Staub, Schmutz, Öl oder andere haftmindernde Materialien und schützen Sie nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig.

2 · GRUNDIERUNG AUFTRAGEN

Auftragen

2

Tragen Sie die Grundierung mit Rolle, Pinzel oder Sprühgerät auf. Achten Sie darauf, dass bei Verarbeitung und Trocknung kein Glanz entsteht. Der Deckanstrich kann nach ca. 6 Stunden erfolgen.

Verarbeitungstemperatur

3

Die Verarbeitungstemperatur sollte für Untergrund und Luft mindestens +5 °C betragen, um optimale Trocknungsbedingungen zu gewährleisten.

TRANSPARENT AUFTROCKNEND: Die Grundierung ist milchig-weiß und trocknet farblos (transparent) auf; sie dient als Schutz- und Haftgrund, nicht als Deckanstrich.

TROCKENZEITEN

ca. 6 Std.

ÜBERARBEITBAR

Angabe als Richtwert; die Trockenzeit variiert mit Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenmatt
Farbton	milchig-weiß, trocknet farblos (transparent) auf
Bindemittelbasis	Acrylat-Dispersion (lösemittelfrei)
Verbrauch	ca. 150–200 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Anwendungsbereich	Holz im Innen- und Außenbereich (Nadelhölzer ohne Erdkontakt)
Verarbeitung	mit Rolle, Pinzel oder Sprühgerät · ab +5 °C
Trockenzeit	überarbeitbar nach ca. 6 Std.
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert (Kat. h) 30 g/l VOC (2010); dieses Produkt max. < 1 g/l VOC
Lagerung	18 Monate ungeöffnet im Originalgebinde

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Deckanstrich	Holzdecklack
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
Ergänzende Gefahrenmerkmale	keine
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.