

CP425 Fenster- & Türenlack

Lösemittelbasierter Fenster- & Türenlack · seidenglänzend · UV-beständig · für Holz & Kunststoff innen & außen

 Pinzel · Rolle · Airless Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 4 Std. staubtrocken*	 +8 bis +25 °C Verarbeitung	 Lösemittelbasiert Reinigung mit Verdünner
---	--	---	---	--

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Fenster- & Türenlack ist eine lufttrocknende, hochbelastbare Beschichtung auf Lösemittelbasis, speziell für Fenster und Türen aus Holz und Kunststoff sowie deren Rahmen. Seidenglänzend, UV-beständig, leicht zu reinigen und abriebfest — für langfristige Farbbeständigkeit und eine widerstandsfähige Oberfläche.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung ist keine Reklamation und kein Umtausch möglich. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Reinigen & Altanstriche Entfernen Sie lose Altanstriche und Rost. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von trennenden Substanzen (Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle) sein. Wir empfehlen den Spezial Entfetter zur Vorreinigung; Harzstellen und hartnäckige Verschmutzungen vorab mit Universal Verdünner entfernen.
2	Anschleifen Schleifen Sie Holz- und Kunststoffuntergründe unbedingt an — von grob nach fein (z. B. erst 120er, dann 180er Körnung); bei großen Flächen eignet sich ein Exzenterschleifer.
3	Abdecken & Beschläge Demontieren Sie Türbeschläge und decken Sie umliegende Flächen mit Malerplane ab. Kleben Sie Glasränder und Silikonfugen mit Malerkrepp ab und ziehen Sie das Krepp ab, solange der Lack noch nass ist; verwenden Sie für jede Schicht neues Kreppband. Prüfen Sie vorhandene Altanstriche auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit oder entfernen Sie sie.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · FENSTER- & TÜRENLACK AUFTRAGEN

4	Auftragen Rühren Sie vor Gebrauch gut auf. Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Sprüngerät; für gleichmäßigen Auftrag empfehlen wir Bodenwalze und Lackierpinsel-Set . Arbeiten Sie frisch in frisch bzw. nass in nass, tragen Sie gleichmäßig im vorgegebenen Verbrauch auf und rollen Sie im Kreuzgang nach.
5	Decklack & Umgebung Bearbeiten Sie den Decklack nicht mehr nach, damit eine geschlossene, homogene Schicht ohne Lunker entsteht. Nicht auf kunsthartzlackierten Flächen verwenden. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens +8 °C betragen; bei niedrigeren Temperaturen oder über 80 % Luftfeuchte kann die Filmbildung gestört werden — ideal ist eine trockene, warme Umgebung.
6	Verdünnen & Werkzeuge Zur Einstellung der Viskosität dient der Universal Verdünner (ca. 5–10 %). Reinigen Sie Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit Universal Verdünner .

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor dem Streichen größerer Flächen immer zuerst eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung (Adhäsion) und Farbton.

TROCKENZEITEN

4 Std. STAUBTROCKEN	12 Std. ÜBERSTREICHBAR	14 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

In den ersten 14 Tagen die Fläche wegen möglicher Runzelbildung nicht überarbeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
Zusammensetzung	Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	Holz und Kunststoff im Innen- und Außenbereich
Verarbeitung	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · +8 bis +25 °C, ideal 15–20 °C
Verdünnung	Universal Verdünner ca. 5–10 %
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung & Verdünnung	Spezial Entfetter · Universal Verdünner
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Metallschutzlack 4in1 Matt · Metallfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Gefahrenpiktogramme GHS02 (Flamme) + GHS07 (Ausrufezeichen) · Signalwort: Gefahr
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 / H336	Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501	Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Lagerung & Kennzeichnung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Frost und Feuchtigkeit schützen, von Kindern und Zündquellen fernhalten. Gebinde gut verschließen. Sonstige Kennzeichnung siehe SDB und Etikett.