

 Pinself · Rolle · Sprühgerät Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 ca. 6 Std. griffest*	 +10 bis +25 °C Verarbeitung	 Wasserbasiert Reinigung mit Wasser
---	--	---	--	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Dachfarbe ist eine wasserlösliche, lufttrocknende und sehr strapazierfähige Dachbeschichtung auf Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersionsbasis mit matter Oberfläche. Sie eignet sich für (Gieß-)Beton, Stein, Ziegel, Metall und Holz — typische Einsatzbereiche sind Trapez- oder Wellblechdächer, Hallendächer, Ziegeldächer und Betondächer.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Untergrund reinigen Prüfen Sie den Untergrund auf Tragfähigkeit und Haftung und entfernen Sie lose Teile. Er muss tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und fest sein. Entfernen Sie Schmutz, Zementschlämme, Oxidschichten, Kalkablagerungen und Trennmittel restlos mit dem Spezial Vorreiniger und waschen Sie gründlich nach. Stark verschmutzte, ölige oder neue Beton-/Estrichflächen zusätzlich mit der Ätzlösung mikrofein anrauen. Neue Betonflächen mindestens 4–6 Wochen austrocknen lassen; mineralische Untergründe ausreichend gegen Erdfeuchte isolieren.
2	Anschleifen Schleifen Sie den Untergrund vor der Beschichtung gut an (Schleifmaschine oder Körnung 240–280).
3	Risse & Löcher ausbessern Reparieren Sie vorhandene Risse und Löcher mit der Ausgleichsmasse .
4	Grundieren & Altanstriche Für farbige Beschichtungen empfehlen wir, den Untergrund mit der Ziegelgrundierung vorzubeschichten, um die Haftung zu optimieren. Gut haftende Altanstriche reinigen und vorab an kleiner Stelle auf Verträglichkeit prüfen; abblätternde oder nicht tragfähige Altanstriche restlos durch Abbeizen oder Abschleifen entfernen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · DACHFARBE AUFTRAGEN

5	Auftragen Rühren Sie das Material vor der Verarbeitung gut auf. Beginnen Sie mit den Rändern (Pinself, z. B. Lackierpinsel-Set 35/50/70 mm), dann streichen, rollen (Bodenwalze) oder sprühen — frisch-in-frisch, gleichmäßig im vorgegebenen Verbrauch, im Kreuzgang nachrollen.
6	2. Anstrich Für ausreichende Nutzschrift und Deckkraft sind 2 Anstriche empfohlen; der zweite nach 24 Stunden. Zum spurfreien Begehen der frischen Fläche eignen sich Nagelsohlen .
7	Werkzeuge reinigen Reinigen Sie Pinself und Rollen direkt nach der Verarbeitung mit Wasser. Verwenden Sie für jeden neuen Anstrich eine neue Walze.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Führen Sie vor größeren Flächen immer zuerst eine Probebeschichtung durch und prüfen Sie im trockenen Zustand Haftung und Farbton — besonders auf Span-, OSB- oder MDF-Platten sowie auf bereits beschichteten Untergründen.

TROCKENZEITEN

ca. 6 Std. GRIFFEST	24 Std. 2. SCHICHT	7–9 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Bis zur vollständigen Aushärtung nicht mit Wasser in Berührung bringen (weiße Auskredungen/Schlieren möglich; ggf. mit Essigessenz neutralisieren).
Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)	
Glanzgrad	matt
Basis	Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersion (wasserbasiert)
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m ² /l pro Anstrich · 2 Anstriche empfohlen
Anwendungsbereich	(Gieß-)Beton, Stein, Ziegel, Metall, Holz – Dächer (Trapez-/Wellblech, Hallen-, Ziegel-, Betondächer)
Verarbeitung	+10 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 % – auch während der Aushärtung (ca. 8 Tage) nicht unter +10 °C
Verdünnung	gebrauchsfertig · optional max. 10 % Wasser
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Ätzlösung · Spezial Vorreiniger
Untergrund	Ziegelgrundierung · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set · Nagelsohlen
Ähnliche Produkte	Dachfarbe seidenglänzend · Nano Fassadenfarbe · Bodenbeschichtung · Fliesenlack · Holzfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Eintrocknete Reste über Hausmüll bzw. Baustellenabfall; flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel EWC 08 01 12.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Dachfarbe. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.