

 Pinceau · Rouleau · Pulvérisateur Application	 5–8 m²/l Rendement par couche	 env. 6 h sec au toucher*	 +10 à +25 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
---	---	--	--	--

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

CAIRCON Peinture pour toiture est un revêtement de toiture hydrosoluble, séchant à l'air et très résistant, à base de dispersion de copolymères acryliques, à surface mate. Il convient au béton (coulé), à la pierre, à la tuile, au métal et au bois — les domaines d'emploi typiques sont les toits en bac trapézoïdal ou en tôle ondulée, les toits de halls, les toits en tuiles et les toits en béton.

IMPORTANT — VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'un essai d'application — après l'application, toute réclamation et tout échange sont exclus. Ne traitez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut aussi pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer le support Vérifiez la capacité portante et l'adhérence du support et retirez les parties non adhérentes. Il doit être porteur, propre, sec, exempt de graisse et solide. Éliminez entièrement salissures, laitance de ciment, couches d'oxydation, dépôts calcaires et agents de démoulage avec le Nettoyant spécial préparateur et rincez soigneusement. Sur les surfaces de béton/chape très encrassées, grasses ou neuves, avivez en outre micro-finement avec la Solution de décapage. Laissez sécher les surfaces de béton neuves au moins 4–6 semaines ; isolez suffisamment les supports minéraux contre l'humidité ascensionnelle.
2	Poncer Poncez bien le support avant le revêtement (ponceuse ou grain 240–280).
3	Réparer fissures & trous Réparez les fissures et trous existants avec l'Enduit de ragréage.
4	Primaire & anciennes peintures Pour les revêtements colorés, nous recommandons d'appliquer au préalable le Primaire pour tuiles sur le support afin d'optimiser l'adhérence. Nettoyez les anciennes peintures bien adhérentes et vérifiez au préalable leur compatibilité sur une petite zone ; éliminez entièrement par décapage ou ponçage les anciennes peintures qui s'écaillent ou ne sont pas porteuses.

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE POUR TOITURE

5	Appliquer Remuez bien le matériau avant la mise en œuvre. Commencez par les bords (pinceau, p. ex. Set de pinceaux 35/50/70 mm), puis appliquez au pinceau, au rouleau (Rouleau de sol) ou par pulvérisation — frais sur frais, uniformément selon la consommation prescrite, en repassant en croisé.
6	2e couche Pour une couche d'usure et un pouvoir couvrant suffisants, 2 couches sont recommandées ; la seconde après 24 heures. Pour circuler sans laisser de traces sur la surface fraîche, utilisez des Semelles à pointes.
7	Nettoyer les outils Nettoyez les pinceaux et rouleaux à l'eau immédiatement après la mise en œuvre. Utilisez un rouleau neuf pour chaque nouvelle couche.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI : Avant les grandes surfaces, réalisez toujours d'abord un revêtement d'essai et vérifiez, une fois sec, l'adhérence et la teinte — en particulier sur les panneaux d'aggloméré, OSB ou MDF ainsi que sur les supports déjà revêtus.

TROCKENZEITEN

env. 6 h SEC AU TOUCHER	24 h 2E COUCHE	7–9 jours DURCISSEMENT COMPLET
-----------------------------------	--------------------------	--

Jusqu'au durcissement complet, ne pas mettre en contact avec l'eau (des efflorescences/voiles blancs sont possibles ; neutralisez le cas échéant avec de l'essence de vinaigre).

Tous les temps sont valables à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative ; d'autres conditions modifient les temps.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Brillance	mat
Base	Dispersion de copolymères acryliques (à base d'eau)

Rendement	env. 5–8 m²/l par couche · 2 couches recommandées
Domaine d'application	béton (coulé), pierre, tuile, métal, bois — toitures (bacs trapézoïdaux/tôle ondulée, toits de halls, toits en tuiles, toits en béton)
Mise en œuvre	+10 à +25 °C, humidité relative max. 70 % — même pendant le durcissement (env. 8 jours), pas en dessous de +10 °C
Dilution	prêt à l'emploi · en option max. 10 % d'eau
Stockage	env. 24 mois non ouvert, entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de décapage · Nettoyant spécial préparateur
Support	Primaire pour tuiles · Enduit de ragréage
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux · Semelles à pointes
Produits similaires	Peinture pour toiture satinée · Peinture de façade nano · Peinture pour sol · Peinture carrelage · Peinture pour bois

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement — non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH211	Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne remettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Éliminer les résidus séchés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier ; remettre les résidus liquides au point de collecte des peintures usagées. Code déchet EWC 08 01 12.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture pour toiture. Urgences : centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h : +49 361 730730.