

 Pinceau · Rouleau · Pulvérisateur Application	 5–8 m²/l Rendement par couche	 env. 6 h sec au toucher*	 +10 à +25 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
---	---	--	--	--

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

CAIRCON Peinture pour sol est un revêtement de sol à base d'eau, séchant à l'air et très résistant, à base de dispersion de copolymères acryliques, à surface satinée, facile à nettoyer et résistante à l'abrasion — résistant à la plupart des huiles. Utilisable universellement sur béton, métal et bois (p. ex. halls de machines, caves). Ne convient pas à l'asphalte ni à certains sols en béton chimiquement durcis ; pour les garages et les sols très circulés, nous recommandons la **Peinture Epoxy pour sol**.

IMPORTANT — VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'un essai d'application — après l'application, aucune réclamation ni aucun échange n'est possible. N'appliquez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut aussi pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer le support Vérifiez la capacité portante et l'adhérence du support et retirez les parties non adhérentes. Il doit être porteur, propre, sec, exempt de graisse et solide. Éliminez entièrement salissures, laitance de ciment, couches d'oxydation, dépôts calcaires et agents de démoulage avec le Nettoyant spécial préparateur et rincez soigneusement. Sur les surfaces de béton/chape très encrassées, grasses ou neuves, avivez en outre micro-finement avec la Solution de décapage. Les sols en béton neufs doivent avoir au moins 6 semaines.
2	Poncer & réparer Poncez bien le support (ponceuse ou grain 240–280) — portez à cette occasion un masque anti-poussière. Réparez les fissures et trous avec l'Enduit de ragréage.
3	Appliquer un primaire Pour les revêtements colorés, nous recommandons d'appliquer au préalable le Primaire Epoxy sur le sol afin d'optimiser l'adhérence.

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LE REVÊTEMENT DE SOL

4	Appliquer Remuez bien la peinture avant la mise en œuvre. Commencez par les bords (pinceau, p. ex. Set de pinceaux 35/50/70 mm), puis appliquez au pinceau, au rouleau (Rouleau de sol) ou par pulvérisation — frais sur frais, uniformément selon la consommation prescrite, en repassant en croisé. Lors de la pulvérisation : ne pas respirer le brouillard de pulvérisation.
5	2e couche, antidérapant & scellement Pour un pouvoir couvrant suffisant, 2 couches sont recommandées ; la seconde après 24 heures — pour circuler sans laisser de traces, utilisez des Semelles à pointes. Pour plus de sécurité antidérapante, saupoudrez l'Additif antidérapant dans la dernière couche. Pour une meilleure résistance aux plastifiants (p. ex. pneus de voiture), appliquez 24 h après la dernière couche le Scellant acrylique.
6	Nettoyer les outils Nettoyez les pinceaux et rouleaux à l'eau immédiatement après la mise en œuvre. Utilisez un rouleau neuf pour chaque nouvelle couche.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI : Avant les grandes surfaces, revêtez toujours d'abord une surface d'essai et vérifiez, une fois sec, l'adhérence et la teinte — en particulier sur les panneaux d'aggloméré, OSB ou MDF et sur les sols déjà revêtus.

TROCKENZEITEN

env. 6 h SEC AU TOUCHER	24 h 2E COUCHE	7–9 jours PLEINE CHARGE
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Jusqu'au durcissement complet, ne pas mettre en contact avec l'eau (des efflorescences blanches sont possibles ; neutralisez le cas échéant avec de l'essence de vinaigre).

Tous les temps sont valables à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative ; d'autres conditions modifient les temps.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Brillance	satiné
------------------	--------

Base	Dispersion de copolymères acryliques (à base d'eau)
Rendement	env. 5–8 m²/l par couche · 2 couches recommandées
Domaine d'application	béton, métal, bois — intérieur · pas pour l'asphalte
Mise en œuvre	+10 à +25 °C, humidité relative max. 70 % — même pendant le durcissement (env. 8 jours), pas en dessous de +10 °C
Dilution	prêt à l'emploi · en option max. 10 % d'eau
Stockage	env. 24 mois non ouvert, entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de décapage · Nettoyant spécial préparateur
Support	Primaire Epoxy · Enduit de ragréage
Scellement	Scellant acrylique · Additif antidérapant
Outils	Semelles à pointes · Rouleau de sol · Set de pinces
Produits similaires	Peinture Epoxy pour sol · Peinture carrelage · Peinture pour bois · Peinture de façade nano

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement — non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH211	Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne remettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Éliminer les résidus séchés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier ; remettre les résidus liquides au point de collecte des peintures usagées. Code déchet EWC 08 01 12.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture pour sol. Urgences : centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h : +49 361 730730.