

CP703 Bodenbeschichtung Grundierung

Lösemittelfreie 1K-Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis · Haftbrücke auf Estrich, Beton & Fliesen · innen & außen, Wand & Boden

 Pinsel · Rolle · Flächenstreicher kein Airless	 ca. 5 m²/l Ergiebigkeit	 min. 12 Std. Trocknung*	 nicht unter +5 °C Verarbeitung	 Wasser- & lösemittelfrei Reinigung mit Wasser
--	---	---	--	---

*bei 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte – Werte auf Seite 2.

CAIRCON Bodenbeschichtung Grundierung ist eine lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis. Sie optimiert die Adhäsion von **2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** und **Bodenbeschichtung** sowie von anderen handelsüblichen farbigen Bodenbeschichtungen und wirkt als Haftbrücke auf keramischen und mineralischen Untergründen wie Estrich, Beton oder Fliesen – innen wie außen, auf Böden und Wänden.

WICHTIG – UNTERGRUND & TROCKNUNG: Neue Betonflächen vor der Behandlung mindestens 4–6 Wochen austrocknen lassen. Mineralische Untergründe müssen abgebunden, formstabil, tragfähig und frei von absandenden Teilen sowie von trennend wirkenden Substanzen (Gummiabrieb, Fette, Öle) sein und ausreichend gegen Erdfeuchte isoliert sein.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Untergrund reinigen Haftfähigkeit prüfen und lose Teile entfernen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und fest sein. Entfernen Sie Schmutz, Zementschlämme, Oxidschichten, Kalkablagerungen oder Trennmittel restlos mit dem Spezial-Reiniger und waschen Sie gründlich nach. Stark verschmutzte, ölige oder neue Beton-/Estrichflächen zusätzlich mit der Ätzlösung vorbehandeln (entfernt Absonderungen neuer Betonflächen und raut mikrofein an). Bei großflächigen Verunreinigungen empfehlen wir Kugelstrahlen.
2	Risse & Unebenheiten ausbessern Nicht tragfähige Altanstriche restlos abbeizen oder abschleifen. Risse und Löcher mit 2K Epoxidharzmörtel reparieren, Unebenheiten und Gefälle mit Ausgleichsmasse ausnivellieren.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · GRUNDIERUNG AUFTRAGEN

3	Auftragen Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle unverdünnt gleichmäßig auftragen – den Untergrund so lange behandeln, bis er gesättigt ist und kein Grundiermittel mehr aufnimmt. Nicht mit einem Airless-Gerät spritzen; nicht mit anderen Produkten mischen.
4	Überstreichen & aushärten Bei Verträglichkeit der Beschichtungen unverdünnt überstreichen. Behandelte Flächen vor sehr starker Belastung mindestens 2 Wochen aushärten lassen.
5	Werkzeuge reinigen Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

FEST HAFTENDE ALTANSTRICHE: Gut erhaltene, fest haftende Altanstriche säubern und zunächst auf kleiner Fläche einen Probeanstrich vornehmen, bevor Sie großflächig grundieren.

TROCKNUNGSZEITEN

min. 12 Std. TROCKNUNG	2 Wochen VOR STARKER BELASTUNG
----------------------------------	--

Trocknungszeit gilt bei 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeit.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Polymerdispersion – wasser- und lösemittelfrei
--------------	--

Verbrauch	ca. 5 m ² /l
Trocknungszeit	mindestens 12 Stunden (bei 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
Geeignet	innen und außen, Wand und Boden
Werkzeuge	Lammfellrolle, Schaumstoffrolle oder Pinsel – kein Airless
Verarbeitung	nicht unter +5 °C verarbeiten
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial-Reiniger · Ätzlösung
Untergrund	2K Epoxidharzmörtel · Ausgleichsmasse
Vorbehandlung für	Bodenbeschichtung · 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung
Werkzeuge	Bodenwalze · Lackierpinsel-Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P306 + P360	Bei Kontakt mit der Kleidung: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
Umwelt & Entsorgung	Restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen; eingetrocknete Reste über Hausmüll bzw. Baustellenabfall, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.