



VERARBEITUNGSANLEITUNG CP708 Fliesengrundierung

Lösemittelfreie Spezial-Haftgrundierung auf Polymerdispersionsbasis · Haftbrücke für Fliesenlacke auf keramischen & mineralischen Untergründen (innen & außen, Wand & Boden)

 Pinsel · Flächenstreicher · Rolle Auftrag (kein Airless)	 ca. 5 m²/l Ergiebigkeit	 min. 12 Std. Trocknung*	 20–25 °C · nicht unter +5 °C Verarbeitung	 Wasser- & lösemittelfrei Reinigung mit warmem Wasser
---	---	--	--	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Fliesengrundierung ist eine lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis, die speziell entwickelt wurde, um die Haftung von **1K Fliesenlack** und **2K Fliesenlack** sowie anderen handelsüblichen Fliesenlacken zu optimieren. Als Haftbrücke auf keramischen und mineralischen Untergründen wie Fliesen verbessert sie die Adhäsion. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich auf Böden und Wänden.

WICHTIG — NICHT SPRITZEN: Nicht mit einem Airless-Gerät spritzen. Die Grundierung darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Untergrund reinigen Die Fliesenoberfläche muss vor dem Auftrag absolut frei von Fett und sonstigen Verschmutzungen sein. Für eine gründliche Vorreinigung empfehlen wir den Spezial Reiniger . Für optimale Anhaftung die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (180–240er Körnung) anschleifen. Altanstriche müssen vor der Beschichtung entfernt werden.
2	Anschleifen Glasierte Fliesen und Fliesen mit Spezialbeschichtung (Abperleffekt) vor der Beschichtung gründlich anschleifen, damit die Beschichtung rückstandslos entfernt wird — sonst drohen ernsthafte Haftungsprobleme. Für gute Haftung und zur Vermeidung von Farbabplatzungen empfehlen wir, jede Art von Fliesen gründlich anzuschleifen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · GRUNDIERUNG AUFTRAGEN

3	Auftragen Vor Gebrauch gut aufrühren. Fest haftende, gut erhaltene Altanstriche säubern und zunächst auf kleiner Fläche einen Probeanstrich vornehmen. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle unverdünnt gleichmäßig auftragen. Den Untergrund so lange behandeln, bis er gesättigt ist und kein Grundiermittel mehr aufnimmt.
4	Überstreichen Bei Verträglichkeit der Beschichtungen unverdünnt überstreichen. Behandelte Flächen vor sehr starker Belastung mindestens 2 Wochen aushärten lassen.
5	Werkzeuge reinigen Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

PROBEANSTRICH ANLEGEN: Legen Sie vor größeren Flächen zunächst einen Probeanstrich auf kleiner Fläche an und prüfen Sie die Verträglichkeit — vor allem auf glasierten Fliesen und Altanstrichen.

TROCKNUNG & AUSHÄRTUNG

min. 12 Std. TROCKNUNG (überstreichbar)	2 Wochen VOR STARKER BELASTUNG
---	--

Trocknung mindestens 12 Stunden bei 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchte verlängern sie.

Vor sehr starker Belastung die überstrichene Fläche mindestens 2 Wochen aushärten lassen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Polymerdispersion · wasser- und lösemittelfrei
Ergiebigkeit	ca. 5 m ² /l

Anwendungsbereich	Fliesen und keramische/mineralische Untergründe – innen und außen, Wand und Boden
Verarbeitung	Lufttemperatur 20–25 °C, Objekttemperatur > 15 °C, rel. Luftfeuchte 40–60 %, Luftgeschwindigkeit min. 0,4 m/s · nicht unter +5 °C verarbeiten
Werkzeuge	Lammfell- oder Schaumstoffrolle bzw. Pinsel · nicht mit Airless spritzen
Verdünnung	unverdünnt, gebrauchsfertig
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Frost und Feuchtigkeit schützen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial Reiniger
Vorbehandlung für	1K Fliesenlack · 2K Fliesenlack
Werkzeuge	Bodenwalze · Pinsel Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P306 + P360	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling; eingetrocknete Reste über den Hausmüll, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel voraussichtlich EWC 08 01 12 (nicht gefährlich) – im Original nicht angegeben.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Fliesengrundierung. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.