

CP729 1K Steinteppich Grundierung

1K-Grundierung auf Polymerdispersionsbasis · Haftvermittler für Steinteppich · verhindert das Aufsaugen des Bindemittels · innen & außen, Wand & Boden

 Pinsel · Flächenstreicher · Rolle Auftrag	 ca. 5 m²/l Ergiebigkeit	 1–2 Std. Trocknung*	 ab +5 °C Verarbeitung	 Wasser- & lösemittelfrei Werkzeug: warmes Wasser
--	--	--	--	---

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON 1K Steinteppich Grundierung ist die optimale Untergrundvorbereitung auf Polymerdispersionsbasis für Steinteppiche. Sie dient als Haftvermittler, erhöht Adhäsion und Haltbarkeit und verhindert das Aufsaugen des Steinteppich-Bindemittels durch den Untergrund, sodass sich die Steinchen auch nach Jahren nicht lösen.

WICHTIG – UNTERGRUND & NEUER BETON: Neue Betonflächen vor der Behandlung mindestens 4–6 Wochen austrocknen lassen. Mineralische Untergründe müssen abgebunden, formstabil, tragfähig und frei von absandenden Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen (Gummiabrieb, Fette, Öle) und gegen Erdfeuchte isoliert sein.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Reinigen Haftungsfähigkeit prüfen und lose Teile entfernen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und fest sein. Schmutz, Zementschlämme, Oxidschichten, Kalk oder Trennmittel je nach Verschmutzung mit dem Spezial-Reiniger oder dem Spezial-Entfetter restlos entfernen. Stark verschmutzte, ölige oder neue Beton-/Estrichflächen zusätzlich mit der Ätzlösung mikrofein anrauen.
2	Risse & Unebenheiten Abblätternde Altanstriche restlos entfernen. Risse und Löcher mit dem 2K Epoxidharzmörtel reparieren, Unebenheiten und Gefälle mit der Ausgleichsmasse ausnivellieren.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probe Fläche prüfen — für das Ergebnis übernehmen wir keine Haftung.

2 · GRUNDIERUNG AUFTRAGEN

3	Auftragen Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle unverdünnt gleichmäßig auftragen — der Untergrund ist so lange zu behandeln, bis er gesättigt ist und kein Grundiermittel mehr aufnimmt.
4	Überstreichen & aushärten Bei Verträglichkeit unverdünnt überstreichen. Behandelte Flächen vor sehr starker Belastung mind. 2 Wochen aushärten lassen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

NICHT SPRITZEN / NICHT MISCHEN: Nicht mit einem Airless-Gerät spritzen und nicht mit anderen Produkten mischen.

TROCKENZEITEN

1–2 Std. TROCKNUNG (20°C/50%)	2 Wochen AUSHÄRTUNG VOR BELASTUNG	4–6 Wochen NEUER BETON
---	---	----------------------------------

Bei Verträglichkeit unverdünnt überstreichen.

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Polymerdispersion · wasser- und lösemittelfrei
Verbrauch	ca. 5 m²/l
Trocknungszeit	ca. 1–2 Stunden (bei 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
Anwendungsbereich	innen & außen, Wand & Boden · Haftvermittler unter Steinteppich
Verarbeitung	nicht unter +5 °C · optimal 20–25 °C, Objekt >15 °C

Werkzeuge	Lammfellrolle, Schaumstoffrolle oder Pinsel · nicht Airless
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Spezial-Reiniger · Ätzlösung · Spezial-Entfetter
Untergrund	2K Epoxidharzmörtel · Ausgleichsmasse
Vorbehandlung für	Steinteppich Set · Steinteppich Set VERTIKAL
Zusätzlich	Steinteppich Versiegelung · Steinteppich Porenfüller
Werkzeuge	Bodenwalze · Pinsel-Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P101 / P102 / P262	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P306+P360	Bei Kontakt mit der Kleidung: kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
Umwelt & Entsorgung	Im Original ist kein Entsorgungsabschnitt angegeben. Da nicht kennzeichnungspflichtig, ist voraussichtlich EWC 08 01 12 einschlägig — vor Druck aus dem SDB (Abschnitt 13) bestätigen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON 1K Steinteppich Grundierung.