

CP740 Steinteppich Set VERTIKAL

Fugenloses 1K-PU-Steinteppichsystem für vertikale Flächen · farbloses PU-Harz + Marmorkies · 25 kg Kies + 3 kg Bindemittel $\approx 2 \text{ m}^2$ · frostsicher, wasserdicht, innen & außen

				
Glättkelle · Pinsel Verarbeitung	3 kg + 25 kg $\approx 2 \text{ m}^2$ Verbrauch (Set)	10–15 Min Haftbrücke anziehen	+15 bis +25 °C Verarbeitung	ca. 6 mm Schichtdicke

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Steinteppich Set VERTIKAL ist ein speziell für Natursteine (Marmorkiesel) und Colorquarz abgestimmtes, standfest eingestelltes einkomponentiges PU-Bindemittel für vertikale Flächen. Mit der richtigen Vorbehandlung haftet der Steinteppich auf fast allen Untergründen; er ist frostsicher, wasserdicht und pflegeleicht. Für waagerechte Flächen die **Steinteppich Set** verwenden.

WICHTIG — MATERIAL & STEINE: Feuchte Steine (z. B. durch Regen oder Schwitzwasser) dürfen nicht verarbeitet werden. Lagern Sie das Material vor der Verarbeitung ca. 24 Stunden trocken bei mindestens 15 °C, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und schützen Sie es vor Frost.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

- Reinigen & anrauen**
Alle Flächen gründlich mit dem **Spezial-Reiniger** vorreinigen (Zementschlämme, Sinterschichten, Schalöl, Tenside, Kalk); bei fettigen Verschmutzungen den **Spezial-Entfetter** einsetzen. Anschließend mit der **Ätzlösung** mikrofein anrauen.
- Grundieren**
Die Oberfläche mit der **Steinteppich Grundierung** vorbereiten; je saugender der Untergrund, desto mehr Grundierung. Ausschließlich die passende CAIRCON-Grundierung verwenden.

Bei Fremdprodukten: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis übernehmen wir keine Haftung.

2 · STEINMASSE MISCHEN

- Haftbrücke vorstreichen**
Eine dünne Schicht Bindemittel (ca. 200–300 g pro 2 m^2) als Haftbrücke mit Quaste, Spachtel oder Pinsel vorstreichen und ca. 10–15 Minuten anziehen lassen.
- Steine mischen**
Den Rest des Bindemittels gründlich mit den Steinen vermischen (z. B. Bohrmaschine bei niedriger Drehzahl), bis die Masse komplett feucht aussieht und auf der Glättkelle als Klumpen stehen bleibt. Rieselt sie auseinander, mehr Bindemittel zugeben. Nur so viel anmischen, wie zeitnah verarbeitet werden kann.

3 · AUFTRAGEN & VERSIEGELN

- Von unten nach oben auftragen**
Mit der Glättkelle kleine Portionen von unten nach oben an der Wand verteilen — das verhindert das Herunterfallen der Steine. Die Kelle zwischendurch mit einem Tuch trocken und sauber reiben.
- Schichtdicke & Treppen**
Auftragsstärke ca. 6 mm (dickere Schichten härten langsamer aus). Auf Treppen Alukanten- und -eckschienen verwenden, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Versiegeln**
Für zusätzlichen Porenverschluss nach Ablauf der Trocknungszeit mit der **Steinteppich Versiegelung VERTIKAL** abschließen — in Feuchträumen/Duschen unbedingt durchführen.
- Pflege**
Nur lösemittelfreie Reiniger verwenden. Der Boden darf in den ersten 7 Tagen nach der Verlegung nicht gereinigt werden.

Nicht alle Steingrößen verhalten sich gleich; grobe Körnungen halten besser. Marmorstein ist ein Naturprodukt mit schwankendem Bruch-/Mahlverhalten — bei Haftungsschwierigkeiten kann mit einem Verdickungsmittel angedickt werden.

PSA TRAGEN: Das PU-Bindemittel kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317, Signalwort Achtung). Tragen Sie Schutzhandschuhe und vermeiden Sie Haut-, Augen- und Kleidungskontakt.

TROCKENZEITEN

24 Std.

BELASTBAR

7–9 Tage

VOLL AUSGEHÄRTET

Trocknungszeit ist nicht gleich Aushärtezeit: begehbar/belastbar nach ca. 24 Std., voll ausgehärtet erst nach ca. 7 Tagen. Erste Reinigung erst nach vollständigem Aushärten (frühestens 7 Tage).

Natursteine wirken im trockenen Zustand farblich abweichend; erst mit dem Bindemittel entfalten sie ihre endgültige Farbintensität – das ist kein Mangel (vorab Steine anfeuchten zur Farbprobe).

Alle Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % relativer Luftfeuchte; andere Bedingungen verändern die Zeiten.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	farbloses 1K-PU-Harz + Marmorkies
Verbrauch	25 kg Marmorkies + 3 kg PU-Bindemittel ≈ 2 m ² Beschichtung
Schichtdicke	ca. 6 mm
Geeignet für	Estrich, Beton, Fliesen, Gussasphalt etc. · vertikale Flächen
Verarbeitung	+15 bis +25 °C, rel. Luftfeuchte max. 70 % – auch während der Aushärtung (ca. 8 Tage) nicht unter +15 °C
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial-Reiniger · Ätzlösung · Spezial-Entfetter
Untergrund	Steinteppich Grundierung
Versiegelung	Steinteppich Versiegelung VERTIKAL
Ähnliche Produkte	Steinteppich Set · Steinteppich Binder VERTIKAL

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Gefahrenpiktogramm GHS07 · Signalwort: Achtung
H317 / H412	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208	Enthält Adipohydrazid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P102 / P262	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P303+P361+P353 / P333+P313	Bei Hautkontakt: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 / P501	Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Im Original ist kein Entsorgungsabschnitt angegeben; das PU-Bindemittel ist umweltgefährlich (H412). Ausgehärtete Reste voraussichtlich hausmüllähnlich, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben – EWC-Nummer aus dem SDB (Abschnitt 13) ergänzen.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Steinteppich Set VERTIKAL.