



CP750 Farbchips für Bodenbeschichtung

Vorgemischte, lichtbeständige Farbchips zum Einstreuen · für Epoxid-, PU- & Acrylat-Bodenbeschichtungen · dekorativ & kaschierend

 50–500 g/m² Verbrauch je Optikgrad	 von Hand einstreuen in feuchte Beschichtung	 nahezu unbegrenzt Lagerfähigkeit	 kühl & trocken Lagerung	 2K Epoxidharz KLAR Überstreichen/Versiegeln
--	--	---	--	--

Farbchips besitzen keine klassifizierte Rutschhemmung – bei Bedarf separates Antirutschmittel verwenden.

CAIRCON Farbchips sind vorgemischte, lichtbeständige Chips zum ganzflächigen Abstreuen von **Bodenbeschichtung, 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** und anderen Beschichtungen auf Epoxid-, Polyurethan- und Acrylatbasis. Neben der dekorativen Funktion kaschieren sie Unebenheiten und sogar kleinere Beschädigungen.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE: Geeignet sind glatte Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylatbeschichtungen, die noch nicht getrocknet (feucht) sind.

1 · VERARBEITUNG

1	Einstreuen Die Farbchips gleichmäßig von Hand in die noch feuchte Bodenbeschichtung einstreuen. Um keine Spuren zu hinterlassen, dabei Nagelsohlen verwenden.
2	Versiegeln Nach der Trocknung der Bodenbeschichtung die Farbchips mit 2K Epoxidharz Versiegelung KLAR überstreichen (im Außenbereich mit integriertem UV-Schutz). Die Versiegelung ergibt einen glänzenden Finish.
3	Rutschhemmung (optional) Farbchips besitzen keine klassifizierte Rutschhemmung. Für mehr Rutschfestigkeit optional ein separates Antirutschmittel (z. B. Glasperlen zur Rutschhemmung) in die letzte Beschichtungsschicht einstreuen.

OPTIKGRAD ÜBER DIE MENGE STEUERN: Die Streumenge bestimmt die Optik: je mehr Chips, desto stärker der Effekt und desto weniger Untergrund bleibt sichtbar (siehe Verbrauchstabelle).

VERBRAUCH & OPTIK

ca. 50 g/m² SEHR LEICHT · 80 % SICHTBAR	ca. 100 g/m² LEICHT · 50 % SICHTBAR	ca. 200 g/m² MITTEL · 25 % SICHTBAR	ca. 500 g/m² STARK · 5 % SICHTBAR
--	--	--	--

Trocknungszeit richtet sich nach dem verwendeten Bodenbeschichtungsprodukt.

Bei kühler und trockener Lagerung sind die Farbchips nahezu unbegrenzt haltbar.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Art	vorgemischte, lichtbeständige Farbchips zum Einstreuen
Geeignet für	Epoxid-, Polyurethan- und Acrylat-Bodenbeschichtungen (noch feucht)
Verbrauch	ca. 50–500 g/m ² je nach gewünschtem Optikgrad
Rutschhemmung	keine klassifizierte Rutschhemmung – ggf. separat ergänzen
Versiegelung	mit 2K Epoxidharz Versiegelung KLAR (glänzender Finish)
Lagerung	kühl und trocken – nahezu unbegrenzt haltbar

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Vorbehandlung für	Bodenbeschichtung · 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung · 2K Fliesenlack · 2K Fliesenlack Matt
Versiegelung	2K Bodenversiegelung · Glasperlen zur Rutschhemmung
Werkzeuge	Bodenwalze · Entlüftungsroller · Nagelsohlen

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: keine Gefahrenhinweise — nicht kennzeichnungspflichtig
Umwelt & Entsorgung	Im Original nicht gesondert geregelt — restentleerte Gebinde recyceln; Chips sind ein fester, nicht gefährlicher Dekorwerkstoff.