

CP758 Antirutschmittel auf Silikatbasis

Feines Antirutschmittel (Körnung 0,3–0,5 mm) · Rutschhemmung R9–R10 · zum Einmischen oder Aufstreuen · für Bodenbeschichtungssysteme

 100–150 g/m² starke Rutschhemmung (R9–R10)	 50–60 g/m² leichte Rutschhemmung	 Einmischen in die (letzte) Schicht	 Aufstreuen auf frische Farbe	 Körnung 0,3–0,5 mm nahezu unsichtbar
--	--	--	--	--

Trocknungszeit richtet sich nach dem verwendeten Bodenbeschichtungsprodukt.

CAIRCON Antirutschmittel auf Silikatbasis ist ein feines, nahezu unsichtbares Streumittel mit einer Körnung von 0,3–0,5 mm. Es sorgt für eine effektive Rutschhemmung von R9 bis R10 und eignet sich für verschiedene Bodenbeschichtungssysteme – besonders in Kombination mit der **2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** für stark beanspruchte Flächen wie Garagen, Werkstätten, Industriehallen, Balkone, Terrassen und Poolumrandungen.

UNTERGRUND VORBEREITEN: Die Bodenoberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub, Öl und Schmutz sein. Tragen Sie die gewünschte Bodenbeschichtung (1K oder 2K) auf und warten Sie, bis die Farbe noch feucht bzw. „tackfrei“ ist, bevor Sie das Antirutschmittel anwenden.

1 · EINMISCHEN IN DIE FARBE

1	Zugeben & mischen Das Antirutschmittel direkt in die noch flüssige Farbe/Beschichtung geben (ca. 100–150 g/m² für starke, 50–60 g/m² für leichte Rutschhemmung) und gut einrühren, bis es gleichmäßig verteilt ist.
2	Auftragen Die gemischte Farbe wie gewohnt auftragen. Bei 2 empfohlenen Anstrichen das Antirutschmittel nur in den zweiten Anstrich mischen, um die Rutschhemmung zu verstärken.

2 · AUFSTREUEN AUF FRISCHE FARBE

3	Streuen Für eine intensivere Rutschhemmung das Antirutschmittel gleichmäßig direkt auf die frisch aufgetragene, feuchte Farbe streuen und auf gute Haftung achten.
4	Trocknen lassen Die beschichtete Fläche vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie betreten oder befahren – Trocknungszeit gemäß dem verwendeten Bodenbeschichtungsprodukt beachten.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

ANWENDUNG WÄHLEN: Einmischen ergibt eine gleichmäßige, dezente Struktur; Aufstreuen eine intensivere Rutschhemmung. Menge nach gewünschter Griffigkeit dosieren.

RUTSCHHEMMUNG & VERBRAUCH

100–150 g/m² STARK · R9–R10	50–60 g/m² LEICHTE STRUKTUR
---------------------------------------	---------------------------------------

Trocknungszeit richtet sich nach dem verwendeten Bodenbeschichtungsprodukt.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	Silikatbasis · Körnung 0,3–0,5 mm
Rutschhemmung	R9–R10 (je nach Dosierung)
Verbrauch	100–150 g/m² (stark) · 50–60 g/m² (leicht)
Anwendung	in die (letzte) Schicht einmischen oder auf frische Farbe aufstreuen
Geeignet für	1K- und 2K-Bodenbeschichtungssysteme, innen & außen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Ätzlösung · Spezial-Vorreiniger
Untergrund	Epoxy Grundierung · Epoxidharz Grundierung klar · Ausgleichsmasse · 2K Epoxidharzmörtel
Versiegelung	2K Bodenversiegelung · Farbchips
Werkzeuge	Nagelsohlen · Bodenwalze · Epoxy Stachelwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Epoxidharz Bodenbeschichtung · 1K Bodenbeschichtung · 2K Balkonfarbe · 2K Fliesenlack

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	Im Original ist kein Sicherheitsabschnitt enthalten. Silikatische Streumittel dieser Art sind i. d. R. nicht kennzeichnungspflichtig — vor Druck über das SDB bestätigen.
Hinweis Staub	Beim Aufstreuen Staubbildung möglich; Einatmen vermeiden.