



CP901 Hammerschlag Effektlack

Schnelltrocknender lösemittelhaltiger Effektlack mit Hammerschlag-Optik · Grundierung, Korrosionsschutz & Decklack in einem · für blanke & rostige Metalle (innen & außen)

 Pinself · Rolle Auftrag	 5–8 m²/l Ergiebigkeit je Anstrich	 1–2 Std. staubtrocken*	 ab +10 °C, ideal 15–23 °C Verarbeitung	 Lösemittelbasiert Reinigung mit Verdünner
--	--	---	---	--

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Hammerschlag Effektlack ist eine schnelltrocknende Farbe mit Hammerschlageffekt — ideal für Neulackierungen und zum Kaschieren von Unebenheiten auf Briefkästen, Werkzeugkästen, Gittern und Metallzäunen. Die aktiven Rostschutzpigmente und hochwertigen Harze versiegeln Rost und bilden eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht. Der Lack dient zugleich als Grundierung, Korrosionsschutz und Decklack für blanke oder rostige Metalle im Innen- und Außenbereich und ist schlag-, kratz-, licht-, wetter- und wasserbeständig.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Generell reinigen & entfetten

- 1 Lose Altanstriche und Rost entfernen, anschleifen und bei Bedarf grundieren; nicht zu lackierende Flächen abkleben. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von trennenden Substanzen (Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle) sein. Für die Vorreinigung empfehlen wir den **Spezial Reiniger**.

Eisen & Stahl

- 2 Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände mechanisch entfernen, bis eine metallisch glänzende Fläche sichtbar ist; scharfe Kanten und Grate runden.

Zink

- 3 Zinkflächen sorgfältig mit einem speziellen Zinkreiniger vorbehandeln; scharfe Kanten und Grate runden.

Aluminium

- 4 Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, mit Nylonvlies schleifen und erneut mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen bleiben.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · HAMMERSCHLAG EFFEKTLACK AUFTRAGEN

Auftragen

- 5 Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen oder rollen (z. B. **Bodenwalze**), immer frisch-in-frisch und im Kreuzgang nachrollen; vorgegebenen Materialverbrauch einhalten.

Mehrschichtiger Auftrag

- 6 Den Decklack nach dem Auftrag nicht mehr überarbeiten (Strukturstörungen). Der Anstrich muss eine geschlossene, homogene Schicht ohne Lunker und Fehlstellen bilden — nur so ist sicherer, langanhaltender Rostschutz gewährleistet. Immer nass-in-nass arbeiten. Nicht auf kunstharzlackierten Flächen verwenden.

Werkzeuge reinigen

- 7 Verschmutzte Werkzeuge und Gegenstände mit Pinselreiniger und Verdünner reinigen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor dem Streichen größerer Flächen zuerst eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Adhäsion und Farbton.

TROCKENZEITEN

1–2 Std. STAUBTROCKEN	8 Std. ÜBERSTREICHBAR	14 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Während der vollständigen Aushärtung (14 Tage) die Fläche wegen Runzelbildung nicht überarbeiten.

Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchte verlängern sie deutlich.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	glänzend (Hammerschlageffekt)
Zusammensetzung	Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · doppelter Anstrich empfohlen
Anwendungsbereich	Metall — außen und innen · nicht auf Kunstharzlack
Verarbeitung	mit Rolle oder Pinsel · ab +10 °C, ideal 15–23 °C
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Frost und Feuchtigkeit schützen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial Reiniger
Werkzeuge	Bodenwalze · Pinsel Set
Ähnliche Produkte	Metallschutzlack 4in1 Matt · Metallfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	GHS02 (Flamme) · GHS07 (Ausrufezeichen) · Signalwort: Achtung — kennzeichnungspflichtig
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P261 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. P501: Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen. Abfallschlüssel EWC 08 01 11* (gefährlicher Abfall).
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Hammerschlag Effektlack. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.