

CP903 Peinture pour radiateur

Peinture spéciale pour radiateur à base de solvant · satinée · anti-rouille, primaire et couche de finition en un · pour radiateurs, tuyaux de chauffage et métal (intérieur et extérieur)

 Pinceau · rouleau · pistolet Application	 5–8 m²/l Rendement par couche	 4 h sec à la poussière*	 à partir de +5 °C, idéal 15–23 °C Mise en œuvre	 À base de solvant Nettoyage au diluant
---	--	--	--	---

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative de l'air — tous les temps de séchage en page 2.

CAIRCON Peinture pour radiateur à base de solvant (satinée) est une peinture spéciale satinée à base de solvant destinée au revêtement des radiateurs, tuyaux de chauffage et surfaces métalliques en intérieur et en extérieur. Grâce à des pigments anti-rouille actifs et à des résines de haute qualité, elle offre une protection durable et empêche efficacement la rouille — à la fois comme anti-rouille, primaire, couche intermédiaire et couche de finition. Le produit contient des solvants et dégage une odeur marquée ; assurez une ventilation suffisante pendant et après la mise en œuvre.

IMPORTANT — VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'un essai d'application — après la mise en œuvre, toute réclamation et tout échange sont exclus. Ne traitez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut également pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer et dégraisser en général Éliminez les anciennes peintures non adhérentes et la rouille, poncez et appliquez un primaire si nécessaire ; masquez les surfaces à ne pas peindre. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et de substances séparatrices (algues, mousses, résines, cires, huiles). Pour le nettoyage préalable, nous recommandons le Dégraissant spécial ; éliminez au préalable les zones résineuses et les salissures tenaces avec le Diluant universel .
2	Fer et acier Éliminez mécaniquement la rouille, la calamine, les résidus de laminage et de soudure jusqu'à obtenir une surface métallique brillante ; arrondissez les arêtes vives et les bavures.
3	Zinc Prétraitez soigneusement les surfaces en zinc avec un nettoyant spécial pour zinc ; arrondissez les arêtes vives et les bavures.
4	Aluminium Nettoyez la surface avec un diluant nitro universel, poncez avec un abrasif en nylon, puis nettoyez à nouveau avec un diluant nitro universel jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus gris sur le chiffon.

Pour les produits tiers de préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE POUR RADIATEUR

5	Application Bien remuer avant emploi. Appliquez au pinceau ou au rouleau (p. ex. Rouleau de sol), toujours frais sur frais, et repassez en croisant ; respectez la consommation de matériel indiquée. En cas de pulvérisation : ne pas respirer le brouillard de pulvérisation — travaillez uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
6	Application en plusieurs couches Ne retravaillez plus la couche après son application (perturbations de structure). La peinture doit former une couche fermée et homogène, sans soufflures ni défauts — c'est la seule façon de garantir une protection anti-rouille sûre et durable. Travaillez toujours mouillé sur mouillé. Ne pas utiliser sur des surfaces peintes avec une laque à base de résine synthétique.
7	Diluer et nettoyer les outils Si nécessaire, ajustez avec le Diluant universel à 5–10 % (surtout pour la pulvérisation et la première couche). Nettoyez les outils immédiatement après la mise en œuvre avec le Diluant universel ; faites tremper les résidus séchés.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI : Avant de peindre de grandes surfaces, réalisez d'abord une surface d'essai et vérifiez à l'état sec l'adhérence et la teinte.

TROCKENZEITEN

4 h SEC À LA POUSSIÈRE	12 h RECROUVABLE	14 jours ENTIÈREMENT DURCI
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Pendant le durcissement complet (14 jours), ne retravaillez pas la surface en raison du risque de formation de rides.

Les temps s'entendent à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative de l'air ; des températures plus basses ou une humidité plus élevée les prolongent nettement.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Brillance	satinée
Composition	résine alkyde, solvants, charges, pigments, additifs
Rendement	env. 5–8 m²/l par couche · double couche recommandée
Domaine d'application	radiateurs, tuyaux de chauffage et métal — extérieur et intérieur · pas sur laque à base de résine synthétique
Mise en œuvre	au rouleau, au pinceau ou au pistolet · à partir de +5 °C, idéal 15–23 °C
Dilution	Diluant universel 5–10 % selon la consistance
Stockage	env. 24 mois non ouvert à +5 à +25 °C, protéger du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS	
Nettoyage et dilution	Dégraissant spécial · Diluant universel
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux
Produits similaires	Peinture métal 3 en 1 mate · Peinture pour métal

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	GHS02 (flamme) · GHS07 (point d'exclamation) · Mention d'avertissement : Danger — soumis à l'étiquetage
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 / H336	Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210 / P271	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Environnement & élimination	À l'état liquide, dangereux pour l'eau — ne pas laisser pénétrer dans les eaux ou les canalisations. Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Remettre les résidus liquides au point de collecte des peintures/laques usagées. P501 : éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale. Code déchet EWC 08 01 11* (déchet dangereux).
Source contraignante	L'étiquette et la fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture pour radiateur font foi. Numéro d'urgence : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.