

CP903 Heizkörperlack LS 3in1

Lösemittelhaltiger Spezial-Heizkörperlack · seidenglänzend · Rostschutz, Grundierung & Decklack in einem · für Heizkörper, Heizungsrohre & Metall (innen & außen)

				
Pinself · Rolle · Sprühgerät	5–8 m²/l	4 Std.	ab +5 °C, ideal 15–23 °C	Lösemittelbasiert
Auftrag	Ergiebigkeit je Anstrich	staubtrocken*	Verarbeitung	Reinigung mit Verdünner

*Richtwert bei 20–25 °C / 40–60 % rel. Luftfeuchte — alle Trockenzeiten auf Seite 2.

CAIRCON Heizkörperlack lösemittelhaltig (seidenglänzend) ist ein seidenglänzender, lösemittelhaltiger Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern, Heizungsrohren und Metallflächen im Innen- und Außenbereich. Dank aktiver Rostschutzpigmente und hochwertiger Harze bietet er langanhaltenden Schutz und verhindert effektiv Rost — als Rostschutz, Grundierung, Zwischen- und Endanstrich zugleich. Das Produkt ist lösemittelhaltig und deutlich riechend; für ausreichende Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.

WICHTIG — FARBTON PRÜFEN: Prüfen Sie den Farbton VOR der Verarbeitung mit einem Probeaufstrich — nach der Verarbeitung sind Reklamation und Umtausch ausgeschlossen. Verarbeiten Sie zusammenhängende Flächen nur mit Material aus derselben Lieferung bzw. Chargennummer; das gilt auch für Ausbesserungen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Generell reinigen & entfetten

Lose Altanstriche und Rost entfernen, anschleifen und bei Bedarf grundieren; nicht zu lackierende Flächen abkleben. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von trennenden Substanzen (Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle) sein. Für die Vorreinigung empfehlen wir den **Spezial Entfetter**; Harzstellen und hartnäckige Verschmutzungen vorab mit **Universal Verdünner** entfernen.

Eisen & Stahl

Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände mechanisch entfernen, bis eine metallisch glänzende Fläche sichtbar ist; scharfe Kanten und Grate runden.

Zink

Zinkflächen sorgfältig mit einem speziellen Zinkreiniger vorbehandeln; scharfe Kanten und Grate runden.

Aluminium

Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, mit Nylonvlies schleifen und erneut mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen bleiben.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen — für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · HEIZKÖRPERLACK AUFTRAGEN

Auftragen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen oder rollen (z. B. **Bodenwalze**), immer frisch-in-frisch und im Kreuzgang nachrollen; vorgegebenen Materialverbrauch einhalten. **Beim Sprühen: Sprühnebel nicht einatmen — nur im Freien oder gut belüftet arbeiten.**

Mehrschichtiger Auftrag

Den Decklack nach dem Auftrag nicht mehr überarbeiten (Strukturstörungen). Der Anstrich muss eine geschlossene, homogene Schicht ohne Lunker und Fehlstellen bilden — nur so ist sicherer, langanhaltender Rostschutz gewährleistet. Immer nass-in-nass arbeiten. Nicht auf kunstharzlackierten Flächen verwenden.

Verdünnen & Werkzeuge reinigen

Bei Bedarf mit **Universal Verdünner** 5–10 % einstellen (vor allem beim Spritzen und beim ersten Anstrich). Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit **Universal Verdünner** reinigen; angetrocknete Rückstände einweichen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor dem Streichen größerer Flächen zuerst eine Probefläche an und prüfen Sie im trockenen Zustand Adhäsion und Farbton.

TROCKENZEITEN

4 Std. STAUBTROCKEN	12 Std. ÜBERSTREICHBAR	14 Tage VOLL AUSGEHÄRTET
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Während der vollständigen Aushärtung (14 Tage) die Fläche wegen Runzelbildung nicht überarbeiten.

Zeiten gelten bei 20–25 °C und 40–60 % rel. Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen bzw. höhere Luftfeuchte verlängern sie deutlich.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Glanzgrad	seidenglänzend
Zusammensetzung	Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
Ergiebigkeit	ca. 5–8 m²/l pro Anstrich · doppelter Anstrich empfohlen
Anwendungsbereich	Heizkörper, Heizungsrohre und Metall – außen und innen · nicht auf Kunstharzlack
Verarbeitung	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät · ab +5 °C, ideal 15–23 °C
Verdünnung	Universal Verdünner 5–10 % je nach Konsistenz
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, vor Frost und Feuchtigkeit schützen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung & Verdünnung	Spezial Entfetter · Universal Verdünner
Werkzeuge	Bodenwalze · Pinsel Set
Ähnliche Produkte	Metallschutzlack 4in1 Matt · Metallfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	GHS02 (Flamme) · GHS07 (Ausrufezeichen) · Signalwort: Gefahr – kennzeichnungspflichtig
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 / H336	Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P271	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Umwelt & Entsorgung	Im flüssigen Zustand wassergefährdend – nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. P501: Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen. Abfallschlüssel EWC 08 01 11* (gefährlicher Abfall).
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Heizkörperlack. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.