

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Balsamterpentinöl

Das Balsamterpentinöl ist ein Naturterpentin, gewonnen aus Kiefernharz (Pinus), nicht zu verwechseln mit herkömmlichem Terpentin (Terpentinersatz), dies wird aus Erdöl hergestellt. Das echte Terpentinöl hat einen angenehmen Geruch (nach ätherischen Ölen), ist destilliert und farblos, es eignet sich auch als Verdünner für Leinölfarben, Ölfarben, Malmittel, Harze sowie Lasuren.

Das Balsamterpentinöl kann auch als Reinigungsmittel eingesetzt werden zum Entfernen von Fettflecken, Harzflecken, Ölflecken, Farb- und Lackflecken, es löst Harze, Kautschuk, Schwefel, Phosphor etc.

Produktanwendung

Die zu streichende Fläche muss trocken und sauber sowie pH-neutral sein. Bei hartnäckigen Verschmutzungen dazu die zu behandelten Flächen ggf. mit **CAIRCON - Spezial Reiniger** vorbehandeln.

Stärker verwittertes bzw. vergrautes Balsamterpentinöl sollte vor der Behandlung zusätzlich mit Schleifpapier oder Schleifschwamm (Körnungsstärke 80-240) leicht angeschliffen und mit **CAIRCON - Teakholz Entgrauer** behandelt werden. Danach Balsamterpentinöl mit einem hochwertigen Pinsel oder fusselfreien Lappen oder Schwamm **DÜNN** auftragen und gut einarbeiten. Bei Pfützenbildung unbedingt das überschüssige Balsamterpentinöl wieder abnehmen und gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Sie können bei Auftragen den Schwamm oder Lappen in Ecken und Kanten drücken, damit sich das Öl in alle Winkel verteilt. Die Trocknungszeit vom Balsamterpentinöl kann je nach Umgebungstemperatur variieren: Bei ca. 20°C sollte der erste Anstrich nach einigen Tagen getrocknet sein. Sollte die Temperatur niedriger liegen, empfehlen sich längere Trocknungszeiten. Mit dem Fingertest können Sie den Trocknungsfortschritt überprüfen. Legen Sie Ihren Finger auf eine wenig sichtbare Oberfläche. Der Anstrich sollte sich staubtrocken anfühlen und nicht am Finger haften bleiben. Während sich die Fingerprobe zum Überprüfen der ersten Schicht eignet, können Sie den Trocknungsfortschritt weiterer Anstriche auch per Sichtprobe feststellen. Weist die Oberfläche glänzende Stellen auf, ist der Anstrich noch feucht. Nach Trocknung des ersten Anstriches 1-2 weitere Anstriche durchführen. Überstände sind zu vermeiden bzw. nach ca. 30 Min. mit einem fusselfreien Lappen abzunehmen bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidenmattes Erscheinungsbild bietet.

Sollte entgegen obiger Verarbeitungsanleitung eine zu dicke Schicht vom Balsamterpentinöl aufgetragen worden sein und diese bereits angetrocknet sein, kann man diese mit **CAIRCON – Sodalaug**e entfernen.

Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden.

WARNHINWEIS: SELBSTENZÜNDUNGSGEFAHR

Mit **Öl getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube, Polierpads** neigen zur **Selbstentzündung** und sind bei unsachgemäßem Umgang oft Ursache für Brände. Balsamterpentinöl ist in Behältern und verarbeitet allein NICHT selbstentzündlich. Öl Lappen dürfen nur in geschlossenen Metalleimern aufbewahrt werden. Öl Lappen werden ohne Gefahr entsorgt, wenn die Lappen ausgebreitet in der Luft trocknen können. Überschüssiges Öl das nach ca. 30 Minuten noch nicht in den Untergrund eingezogen ist wieder restlos entfernen.

Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern luftdicht verschlossen aufbewahren und später aufbrauchen. Restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Bei der Entsorgung sind die aktuellen amtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Lack- und Farbresten zu beachten.

Empfohlene Zusatzprodukte

Reinigung	CAIRCON - Spezial Reiniger, CAIRCON – Teakholz Entgrauer, CAIRCON - Sodalauge
Werkzeuge	CAIRCON - Pinsel Set

