

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Innenwandfarbe

Innenwandfarbe für Wand- und Deckenflächen. Innendispersionsfarbe ist für viele Untergründe bei Renovierungsarbeiten in Wohn- und Arbeitsplatz anwendbar. Die Farbe zeichnet sich durch ihre gute Haftung, schnelle Trocknung und leichte Verarbeitung aus. Die Farbe ist lösemittelfrei, umweltschonend, wasserverdünnbar und geruchsarm.

Anwendung:

Die Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch geeignet für Dispersionsputze, Dispersionsfarbanstriche und Tapeten.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit **CAIRCON - Tiefgrund** verwenden. Nicht verfestigte oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall einen Probeanstrich vornehmen. Neu Putz muss min. 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4-wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich. Feste, saugende Untergründe ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Untergründen sowie Gipsuntergründe und Gipskartonplatten eine Grundbeschichtung mit Tiefgrund aufbringen. Auf glatten, schwach saugenden Untergründen ist eine Aufbringung von haftvermittelnder Grundbeschichtung mit einem Haftgrund durchzuführen. Bei Untergründen die wasserlösliche verfärbende Inhaltsstoffe aufweisen ist eine Aufbringung mit einem absperrenden Beschichtungsmittel aufzubringen. Auf kontrastreichen und unterschiedlich saugenden Untergründen muss eine vorherige Grund- bzw. Zwischenbeschichtung im Innenweiß, mit max. 10% Wasser verdünnt, erfolgen.

Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden.

Streichen / Rollen: Zur Vermeidung von Ansätzen, Fleckenbildung und Glanzstellen wird eine nass in nass Verarbeitung empfohlen.

Spritzen (Airless): Airlessverarbeitung in Lieferform

Düse: 0,33 – 0,48 mm

Druck: 180 – 240 bar

Trocknungszeiten:

Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4-6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Trocknungszeiten.

Empfohlene Zusatzprodukte

Reinigung	CAIRCON - Ätzlösung, CAIRCON - Spezieller Vorreiniger
Untergrundvorbereitung	CAIRCON - Tiefgrund, CAIRCON - Ausgleichsmasse
Werkzeuge	CAIRCON - Bodenwalze, CAIRCON - Lackierpinsel Set
Ähnliche Produkte	CAIRCON - Streichkalk, CAIRCON - Latexfarbe, CAIRCON - Elefantenhaut