

# Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

## CAIRCON – Acrylat Versiegelung

Durch Acrylat Versiegelung wird die Weichmacherbeständigkeit von mit **CAIRCON – Bodenbeschichtung** beschichteten Bodenflächen erhöht. Das Produkt erhöht als belastbare Oberflächenversiegelung auf metallverstärkter Copolymer Acrylat-Basis die Lebensdauer Ihrer Bodenbeschichtung und bildet eine klare und glänzende Oberfläche. Aufgrund der hohen Härte eignet sich nicht für die Versiegelung von hochelastischen Untergründen.

### Untergrundvorbereitung

Die **CAIRCON – Bodenbeschichtung** muss vor der Acrylat Versiegelung komplett durchgehärtet sein. Ein Boden der bereits begangen bzw. befahren wurde sollte zunächst gründlich mit **CAIRCON – Spezial Reiniger** gesäubert werden.

### Anwendung

Acrylat Versiegelung mit Rolle oder Pinsel auf der zu versiegelnden Fläche gleichmäßig verteilen. Dabei entstehende Überlappungsbereiche möglichst klein halten. Nicht zu dick auftragen und bei evtl. Pfützenbildung überschüssiges Produkt gut verteilen / ggf. wieder abnehmen.

### Trockenzeit

Begehbar bei + 12 °C/+ 20 °C/+ 30 °C: 36 Std./ 24 Std./ 16 Std.

Belastbar bei + 12 °C/+ 20 °C/+ 30 °C: 4 Tage / 2 Tage / 2 Tage (mechanisch)

7 Tage / 5 Tage / 4 Tage (chemisch)

### Besondere Hinweise

Eine zu frühe Überarbeitung führt zu Aushärtungsstörungen in Form von glänzenden Flächen. Durch eine ungleichmäßige Verteilung des Materials mit der Walze oder nicht ausreichendes Nachwalzen können Schattierungen entstehen. Wir empfehlen die Versiegelung mit Wachspflegemittel zu schützen. Hierdurch können Oberflächen-verschmutzungen leichter entfernt werden. In Garagen oder Ausstellungsräumen kann es im Bereich von Reifenaufstellflächen aufgrund von Weichmacherwanderung aus den Reifen zu Verfärbungen kommen. Durch langfristige intensive Sonneneinstrahlung kann es zu geringfügigen Farbveränderungen kommen.

**Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden.**

### Lagerung und Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung / BetrSichV

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. Von Kindern, Hitze und offenen Flammen fernhalten. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen.

## Empfohlene Zusatzprodukte

<b>Reinigung</b>	<b>CAIRCON</b> - Ätzlösung, <b>CAIRCON</b> - Spezieller Vorreiniger
<b>Zusätzliche Versiegelung</b>	<b>CAIRCON</b> - Antirutschmittel auf Silikatbasis
<b>Werkzeuge</b>	<b>CAIRCON</b> – Nagelsohlen, <b>CAIRCON</b> - Bodenwalze, <b>CAIRCON</b> - Lackierpinsel Set
<b>Ähnliche Produkte</b>	<b>CAIRCON</b> - Bodenbeschichtung, <b>CAIRCON</b> – Fliesenlack, <b>CAIRCON</b> - Holzfarbe, <b>CAIRCON</b> - Nano Fassadenfarbe

