

# Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

## CAIRCON – Holzdecklack MATT

**CAIRCON - Holzdecklack** ist eine matte, wasserlösliche Holzdeckfarbe auf Basis von Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersion, die an der Luft trocknet und hochbelastbar ist. Universell einsetzbar, eignet sich Holzlack für verschiedene Holzuntergründe sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Typische Anwendungen umfassen Tore, Zäune, Holzwände, Böden, Gartenhäuser sowie Fensterrahmen und Türen.

**Farbton VOR Verarbeitung durch Probeaufstrich auf Farbtonexaktheit überprüfen – nach Verarbeitung keine Reklamation/Umtausch möglich! Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne aus gleicher Lieferung bzw. mit identischer Chargennummer verwenden! Auch bei Ausbesserung in der Fläche muss Material/ Werkzeug mit der gleichen Konsistenz/und Chargennummer verwendet werden.**

### Schritt 1. Untergrundvorbereitung

**1. Reinigung des Untergrunds:** Zunächst lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dazu die zu beschichtende Fläche zunächst gründlich unter Verwendung von **CAIRCON – Spezialreiniger** vorreinigen und mit Schleifpapier oder Schleifschwamm anrauen.

**Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist sind deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden.**

### Schritt 2. Verarbeitung

**1. Auftragsmethoden:** **CAIRCON Holzdecklack** kann mittels Pinsel, Rolle oder Airless-Sprühgerät aufgebracht werden. Wichtig: Für optimale Haftung zunächst einen dünnen Voranstrich aufbringen. Für bequemen und gleichmäßigen Auftrag empfehlen wir die Verwendung einer **CAIRCON Bodenwalze**. Für eine gleichmäßige Optik immer frisch in frisch arbeiten. Beim Rollen das Material gleichmäßig auftragen (vorgegebenen Materialverbrauch einhalten) und im Kreuzgang nachrollen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

**Wichtig: Bitte vor dem Streichen größerer Flächen immer zunächst eine Probefläche anlegen und im trockenen Zustand Adhäsion / gewünschten Farbton prüfen.**

**2. Verdünnung:** Holzlack ist verarbeitungsfähig eingestellt und benötigt daher keine Verdünnung. Bei dennoch erwünschter Verdünnung mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

**3. Ergiebigkeit** Ungefähr 5-8 qm/Liter, abhängig von Oberflächenbeschaffenheit. Dies ist lediglich ein Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Schritt 3. Reinigung der Werkzeuge

Unmittelbar nach der Bearbeitung der Oberfläche sollten eventuell verschmutzte Werkzeuge sofort mit Wasser gereinigt werden.

## Trockenzeiten

Bitte beachten: diese Zeiten gelten nur bei optimaler Lufttemperatur von 20-25°C und Luftfeuchtigkeit 40-60% und können bei Änderungen derselben variieren.

<b>griffest</b>	<b>überstreichbar</b>	<b>voll ausgehärtet</b>
nach ca. 6 Stunden	5 Stunden	36 Stunden

## Technische Daten

<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Basis</b>	auf Acrylat-Mischpolimerisat-Dispersion (wasserbasiert)
<b>Verbrauch</b>	ca. 5-8qm/Liter pro Anstrich (doppelter Anstrich empfohlen)
<b>Anwendungsbereiche</b>	Holz im Innen- und Außenbereich
<b>Verarbeitung</b>	mit Rolle, Pinsel oder Sprühgerät
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nur bei Temperaturen über 10° Celsius verarbeiten

## Lagerung und Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung / BetrSichV

Ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. Von Kindern, Hitze und offenen Flammen fernhalten. Farbbehälter bei Nichtgebrauch gut verschließen, um Aushärtung zu vermeiden. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen

## Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt / Behälter Problemabfallentsorgung zuführen.

EUH208 Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2Methyl-2H-isothiazol-3-on 3:1.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Empfohlene Zusatzprodukte

<b>Reinigung</b>	<b>CAIRCON</b> - Spezial Reiniger
<b>Werkzeuge</b>	<b>CAIRCON</b> - Bodenwalze, <b>CAIRCON</b> - Pinsel Set
<b>Ähnliche Produkte</b>	<b>CAIRCON</b> – Dachfarbe, <b>CAIRCON</b> – Bootslack, <b>CAIRCON</b> – Holzdecklack Seidenglänzend