

Instructions d'application / Fiche technique

CAIRCON - Peinture pour carrelage

Avec CAIRCON - Peinture pour carrelage, les carrelages muraux comme les carrelages de sol, dans les zones peu sollicitées, peuvent être rénovés visuellement. La peinture est particulièrement adaptée aux pièces humides et idéale pour toutes les surfaces exposées à un contact direct avec l'eau.

La surface peut être redécorée en couleur avec la peinture pour carrelage, ce qui empêche la formation de poussière par abrasion ainsi que la pénétration d'huiles, de graisses et d'autres salissures dans le sol. Les salissures sont plus faciles à éliminer. La résistance mécanique dépend principalement de la solidité du support. En raison de la faible épaisseur de couche, le film de finition risque d'être endommagé en cas de sollicitation mécanique importante ; nous recommandons donc toujours d'appliquer deux couches.

Pour les carrelages de sol soumis à des sollicitations plus importantes, nous recommandons d'utiliser CAIRCON - Peinture 2K pour carrelage de sol plutôt que la peinture 1K pour carrelage.

Vérifier la fidélité de la teinte AVANT l'application en effectuant un essai de peinture ; après application, aucune réclamation ni aucun échange n'est possible ! Sur des surfaces continues, utiliser uniquement des teintes provenant de la même livraison ou portant un numéro de lot identique ! En cas de retouche sur la surface, le matériau et l'outil doivent également présenter la même consistance et le même numéro de lot.

Étape 1. Préparation du support

1. **Nettoyage du support** : Avant l'application, la surface carrelée doit être totalement exempte de graisse et d'autres salissures. Pour un nettoyage préalable approfondi, nous recommandons l'utilisation de notre **nettoyant spécial**.

2. **Ponçage** : L'adhérence de la peinture pour carrelage peut être améliorée en ponçant la surface avec un papier abrasif fin (grain 180 à 240). Les anciennes peintures doivent être éliminées avant l'application. Les carrelages **émaillés et les carrelages dotés d'un revêtement spécial (effet déperlant) doivent toujours être poncés suffisamment soigneusement avant** l'application pour éliminer complètement ce revêtement, faute de quoi de graves problèmes d'adhérence peuvent survenir.

3. Avant la mise en peinture, éliminer si nécessaire les anciens joints de silicone sur les bords. Après la mise en peinture, un silicone neuf et propre peut être injecté.

4. **Application du primaire sur le support** : Avant l'application, le support **doit être revêtu de CAIRCON - Primaire** pour carrelage.

5. Avant la mise en peinture, éliminer si nécessaire les anciens joints de silicone sur les bords. Après la mise en peinture, un silicone neuf et propre peut être injecté.

Si des produits de fabricants tiers sont utilisés pour préparer le support, leur compatibilité ainsi que la qualité irréprochable du résultat final doivent être vérifiées en réalisant une zone d'essai AVANT l'application du revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée quant à un résultat d'application correct.

Étape 2. Application

1. **Méthodes d'application** : Le matériau peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Pour une application confortable et uniforme, nous recommandons l'utilisation d'un **rouleau pour sol CAIRCON**. Afin d'obtenir un aspect uniforme, toujours travailler frais sur frais. Lors de l'application au rouleau, répartir uniformément le matériau (respecter la consommation prescrite), puis repasser en passes croisées.

2. **Application multicouche** : Afin d'obtenir une couche utile et un pouvoir couvrant suffisants, et du fait de la faible épaisseur de couche qui présente un risque d'endommagement du film de finition en cas de sollicitation mécanique importante, il est toujours **recommandé d'appliquer 2 couches**.

Remarques :

- Commencer par peindre les bords au pinceau afin d'obtenir une arête nette. Nous recommandons à cet effet de commander notre **kit de pinceaux** à vernir (35 mm, 50 mm, 70 mm).
- Utiliser un rouleau neuf pour chaque nouvelle couche afin d'obtenir un résultat uniforme.
- La surface est circulaire le lendemain, mais la résistance **complète n'est atteinte qu'après env. 7 jours**.
- Le revêtement ne doit pas entrer en contact avec l'eau avant son durcissement complet, afin d'éviter les efflorescences blanches et les traces.

IMPORTANT : Avant de peindre de grandes surfaces, toujours réaliser d'abord une zone d'essai et vérifier, une fois sèche, que l'adhérence est suffisante et que la teinte correspond au résultat souhaité.

Temps de séchage

Veuillez noter : ces durées s'appliquent uniquement dans des conditions optimales de température de l'air de 20 à 25 °C et d'humidité relative de 40 à 60 %, et peuvent varier si ces conditions changent.

sec au toucher	recouvrable	complètement durci
6 heures	24 heures	7 jours

Données techniques

Conditions d'application optimales	Température de l'air : 20 à 25 °C ; température de l'objet > 15 °C ; humidité relative : 40 à 60 %. Vitesse de l'air : min. 0,4 m/s (assurer une bonne ventilation).
Conditions d'application	NE PAS appliquer à des températures inférieures à +15 °C ou supérieures à +25 °C, ni à une humidité relative supérieure à 70 %. Pendant le séchage et le durcissement ultérieur d'environ 8 jours, la température ne doit pas non plus descendre en dessous de +10 °C.
Durée de conservation	Env. 24 mois en cas de stockage approprié entre +5 °C et +25 °C dans les emballages non ouverts. Protéger du gel et de l'humidité.
Domaines d'application	Carrelages en intérieur et en extérieur.
Consommation	Env. 1 l pour 5 à 8 m ² par couche. Il est recommandé d'appliquer 2 couches.

Degré de brillance	satiné
--------------------	--------

Élimination

À l'état durci, peut être éliminé comme des gravats de chantier.

Mentions d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger : non requis

Mention d'avertissement : aucune
 Informations additionnelles sur les dangers :

Caractéristiques de danger :

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH211 Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Conseils de prudence - Intervention

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Nettoyant spécial
Préparation du support	CAIRCON - Primaire pour carrelage
Outils	Rouleau pour sol CAIRCON, rouleau débulleur CAIRCON
Produits similaires	CAIRCON - Peinture 2K pour carrelage (satinée ou mate)