

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON - Vernis bois bateau Mat

CAIRCON - Vernis pour bateaux est un vernis spécial, idéal pour les surfaces en bois fortement sollicitées. Ce vernis est résistant aux intempéries, très élastique, renforcé avec du PU, mat et résistant à l'eau douce et salée. Il se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion. Ce vernis convient pour les surfaces en bois des bateaux, à l'intérieur et à l'extérieur, en milieu marin. Il est également idéal pour d'autres surfaces en bois fortement sollicitées comme les meubles de jardin ou les planchers.

Vérifiez l'exactitude de la teinte AVANT l'application en faisant un essai - aucune réclamation/échange n'est possible après l'application ! Sur des surfaces contiguës, n'utilisez que des teintés provenant de la même livraison ou portant le même numéro de lot ! Même en cas de retouches sur une surface, il faut utiliser un matériau/outil de même consistance/et numéro de lot.

Traitement

Préparation du support :

- Nous recommandons d'utiliser notre **CAIRCON Dégraissant spécial** pour un pré-nettoyage approfondi. Il élimine de manière fiable la graisse, l'huile et d'autres contaminants afin d'améliorer l'adhérence de la peinture.
- Assurez-vous que la surface est sèche, propre, portante et exempte de sel, de graisse, de colle et de cire.
- Asperge les vieilles peintures.
- Enlève tout résidu de peinture meuble.

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Remarques sur le traitement :

- N'appliquez pas et ne séchez pas le produit à des températures inférieures à +5°C ou avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Faites un essai avant l'application proprement dite.

Peintures :

- Il est recommandé d'**appliquer deux couches de peinture**.
- Effectuez un ponçage intermédiaire avec du papier abrasif fin avant la première couche et éventuellement avant la deuxième couche (si des fibres se sont redressées).

Application du vernis :

Appliquez le vernis tel qu'il a été livré à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un appareil airless (au moins 180 bars).

Dilution :

CAIRCON Diluant universel – est utilisé pour ajuster la viscosité de traitement des matériaux de revêtement à base de solvants. La quantité recommandée d'ajout est comprise entre 5 % et 10 %, **selon le produit et la consistance souhaitée**. La dilution est particulièrement recommandée lors de l'application avec un pistolet pulvérisateur et lors de la première application d'un rouleau ou d'un pinceau.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être soigneusement nettoyés immédiatement après le traitement avec **CAIRCON Diluant universel**. Les résidus séchés peuvent être dissous en les faisant tremper dans le diluant puis être retirés.

Temps de séchage

Attention : ces durées ne s'appliquent qu'à une température optimale de l'air de 20-25°C et une humidité de 40-60% et peuvent être considérablement plus longues à des températures plus basses ou une humidité plus élevée.

Sec en poussière	Peut être peint	Entièrement durci
4 heures	12 heures	Après environ 7 à 10 jours

Données techniques

Degré de brillance	Matt
Composition	Résine alkyde, solvants, charges, pigments, additifs
Consommation	env. 5-8m ² /litre par couche (double couche recommandée)
Domaines d'application	Le bois à l'extérieur et à l'intérieur
Traitement	Au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur
Température de traitement	Même à des températures basses à partir de +5°C, idéalement 15-23°C
Durée de stockage	env. 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protégez du gel et de l'humidité.

Élimination

Ne donnez au recyclage que les emballages vides. A l'état liquide, les produits sont dangereux pour l'eau et ne doivent donc pas être déversés dans les eaux. Ne laissez pas pénétrer dans les canalisations. Videz entièrement les bidons. Les résidus de produits encore liquides doivent être déposés au point de collecte local pour les peintures/laques usagées ou éliminés conformément aux dispositions locales.

Stockage et marquage conformément au règlement sur les substances dangereuses / BetrSichV :

Env. 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protégez de la chaleur, du gel et de l'humidité. Tenez à l'écart des enfants, de la chaleur et des flammes nues. Fermez bien le récipient de peinture lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter le durcissement. Pour les autres marquages selon la réglementation sur les substances dangereuses actuellement en vigueur, référez vous aux fiches de données de sécurité et aux étiquettes correspondantes.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Dégraissant spécial, CAIRCON – Diluant universel
Outils	CAIRCON Set de pinces, CAIRCON Rouleau de sol
Produits similaires	CAIRCON - Vernis bois bateau Satiné, CAIRCON - Vernis marin, CAIRCON - Peinture pour piscine, CAIRCON - Peinture Epoxy pour piscine, CAIRCON - Etanchéité pour piscine

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes des risques :



GHS07

Point d'exclamation



GHS02

Flamme

Mention d'avertissement : Danger

Consignes en cas de risques physiques

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Consignes en cas de risques pour la santé

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Consignes en cas de risques pour l'environnement

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence Prévention

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence Réaction

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de prudence Evacuation

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.