

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON - Huile de lin cuite

Huile de lin cuite offre une protection de surface sans solvant pour tous les bois peu sollicités à l'intérieur, en particulier pour les meubles, les portes, les plans de travail, les lambris et les poutres. Il renforce le veinage du bois dans un ton chaud, est très économique et peut être facilement retouché localement en cas de détérioration.

Le produit est utilisé comme couche de fond pour les couches suivantes de peinture à l'huile permanente couvrante sur les bois non traités ainsi que pour les lasures colorées pour bois sur les bois très absorbants ou altérés par les intempéries.

Étape 1 : Préparation de la surface

- 1. Nettoyage du support** : assurez-vous que la surface du bois est sèche, propre et que son pH est neutre. En cas de salissures tenaces, il est conseillé de prétraiter la surface avec notre **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol** afin d'obtenir des résultats optimaux.
- 2. Poncez la surface** : poncez légèrement la surface avec du papier de verre fin afin de créer une base lisse et uniforme pour l'application de l'huile.
3. Enlevez la poussière de ponçage à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une brosse douce afin de nettoyer la surface en profondeur

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Étape 2 : Application de l' Huile de lin cuite

- 1. Méthode d'application** : appliquez une fine couche de l' Huile de lin cuite à l'aide d'un pinceau de qualité ou d'un chiffon ou d'une éponge non pelucheux et faites-le bien pénétrer dans la surface. Veillez à répartir l'huile de manière uniforme et à éviter la formation de flaques. L'huile excédentaire doit impérativement être retirée.
2. Pour améliorer la pénétration de l' Huile de lin cuite, le produit peut être dilué si nécessaire avec 20-50% de **CAIRCON Essence de térébenthine**. Cela facilite l'étalement dans les coins et les bords.
- 3. Vérifiez la progression du séchage en faisant un test au doigt** : L' Huile de lin cuite doit être sèche à la poussière et ne pas coller au doigt. Les zones brillantes visibles indiquent que la peinture est encore humide.

Étape 3 : Traitement ultérieur et entretien

- 1. Les couches supplémentaires** : Après le séchage de la première couche, appliquez 1 à 2 couches supplémentaires, selon les besoins et le degré de protection souhaité. Le temps de séchage entre les couches peut varier, surtout si les températures sont basses.
- 2. Evitez les surplus de L' Huile de lin cuite.** Après environ 30 minutes, enlever l'excédent de vernis à l'huile de lin avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface présente un aspect satiné uniforme.

3. Si une couche trop épaisse de produit a été appliquée et qu'elle est déjà sèche, elle peut être éliminée avec de la soude caustique.

Temps de séchage

Attention : ces durées ne sont valables que si la température de l'air est optimale (20-25°C) et l'humidité de l'air (40-60%) et peuvent varier en cas de modification de celles-ci.

Sec en poussière	Peut être peint	Entièrement sec
après 24 - 48 heures	après 2 - 4 jours	7-14 jours

Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique pour le séchage. Il faut donc veiller à une bonne aération, par exemple en utilisant un ventilateur.

Données techniques

Couleur	Or-jaunâtre
Base	Vernis à l'huile de lin 100% naturel
Consommation	Env. 0,1 - 0,2 L/m2 (par couche)
Domaines d'application	Les surfaces en bois non traitées comme les tables en bois, les plans de travail, les meubles de jardin, les terrasses, les fenêtres, les meubles et les portes, etc.
Traitement	Avec pinceau, chiffon, éponge
Point d'éclair	240°C
Stockage	Toujours bien fermer le récipient. Le produit se conserve presque indéfiniment en l'absence d'oxygène, de lumière, d'impuretés ou de gel.

Les informations d'avertissement et de sécurité

Conserver les matériaux de travail imprégnés de l'Huile de lin cuite, tels que chiffons de nettoyage, éponges, poussières abrasives, tampons à polir avec de l'huile non séchée, dans des récipients en métal ou dans de l'eau et veiller à ce qu'ils ne soient pas mis en contact avec des isolants poreux sinon il existe un risque d'auto-inflammation en raison de la teneur en huile végétale.

L'Huile de lin cuite n'est PAS auto-inflammable dans des conteneurs et traité seul.

Les matières premières naturelles utilisées peuvent produire une odeur typique du produit.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Pré-nettoyant pour sol
Outils	CAIRCON - Kit de pinces
Dilution	CAIRCON - Essence de térébenthine