

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON Vitrificateur pour parquet

Description du produit

Le vernis pour parquet est un vernis à base d'eau, incolore et résistant. Il convient à la peinture professionnelle du bois et des sols. Le produit se caractérise par un pouvoir garnissant très élevé, un séchage rapide, une haute résistance aux rayures, une bonne ponçabilité et un aspect esthétique ainsi qu'une surface durable et convient à toutes les surfaces en bois non traitées. Il est très résistant à l'eau et même à l'alcool, ainsi qu'à la lumière et aux rayures.

Zones d` application

Le produit est idéal pour sceller tous les parquets et planchers en bois, les lames de parquet ainsi que les escaliers et panneaux intérieurs.

Préparation du support

Si des produits de fabricants tiers sont utilisés pour préparer la surface, leur compatibilité et le résultat final parfait doivent être vérifiés en créant une zone de test AVANT le revêtement. Lors de l'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être acceptée quant aux résultats de traitement corrects.

Éliminez d'abord soigneusement toute saleté de la surface à l'aide du **CAIRCON Pré-nettoyant spécial**. La surface doit être sèche, propre, stable et exempte de sel, graisse, colle et cire. Les anciens revêtements doivent être rendus rugueux. Les résidus de peinture libres doivent être éliminés.

Instructions de traitement

Ne pas traiter ou sécher à des températures inférieures à +5°C et/ou relative. Humidité 80%. Il est conseillé de faire un test de couche avant le traitement. Deux couches sont recommandées. Avant la première étape de travail et éventuellement avant la seconde (fibres redressées), un ponçage intermédiaire au papier de verre fin doit être effectué.

Le traitement s'effectue à la livraison à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un appareil airless (minimum 180 bar).

Dilution

Le vernis pour parquet est prêt à l'emploi et ne nécessite donc aucune dilution. Si une dilution est toujours souhaitée, diluez avec jusqu'à 10 % d'eau.

Séchage

Séchage hors poussière : après environ 2 heures.

Peut être repeint : après environ 12 heures.

Entièrement résistant : après environ 1 semaine

Les valeurs indiquées se réfèrent à une densité de couche sèche de 40 µm et une température de 20-24°C et 55-70% rel. humidité. À basse température et/ou humidité élevée, le temps de séchage est prolongé.

Stockage et étiquetage conformément à l'ordonnance sur les substances dangereuses / BetrSichV :

Environ 24 mois si les récipients non ouverts sont stockés correctement entre +5°C et +25°C. Protéger de la chaleur, du gel et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants, de la chaleur et des flammes nues. Fermez hermétiquement le récipient de peinture lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter le durcissement. Les autres marquages conformes à la réglementation en vigueur sur les substances dangereuses se trouvent dans les fiches de données de sécurité et les étiquettes correspondantes.

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes des risques:



GHS07

Point d'exclamation

Mention d'avertissement: Attention

Avertissements de danger pour la santé

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence Réaction

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin.

Conseils de prudence Stockage

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Produits complémentaires recommandés

CAIRCON Pré-nettoyant pour sol