

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON Primaire pour Tapis de pierre

CAIRCON Apprêt monocomposant pour tapis de pierre est la préparation optimale du support à base de dispersion de polymères pour votre tapis de pierre. Le produit sert d'agent adhésif et augmente ainsi l'adhérence et la durabilité des tapis de pierre. Une préparation du support avec le primaire empêche le liant pour tapis de pierre d'être absorbé par le support et garantit que les petits cailloux ne se détachent pas du sol, même après des années.

Étape 1 : Préparation du support

1. **Nettoyage du support** : vérifiez l'adhérence du support et enlever les morceaux détachés. Le support doit être porteur, propre, sec, exempt de graisse et solide. **Nettoyage** : Selon le type et le degré de saleté, retirez complètement la saleté, les boues de ciment, les couches d'oxydes, les dépôts de calcaire ou les agents démoulants avec soit **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol**, soit **CAIRCON Dégraissant spécial**, puis lavez soigneusement.

Prétraitement supplémentaire : Les surfaces très souillées, contaminées par l'huile ou les surfaces en béton ou en dalle neuves doivent également être prétraitées avec la **CAIRCON Solution acide, préparation du support**. Le traitement avec **CAIRCON Solution acide** élimine la saleté tenace et les sécrétions des nouvelles surfaces en béton (chaux) et rend la surface micro-fine.

En cas de contamination extrême : en cas de contamination à grande échelle, nous recommandons le dynamitage ou, dans les cas extrêmes, le remplacement des surfaces affectées.

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

2. **Prétraitement des fissures et des trous** : Enlevez complètement les anciennes couches écaillées ou non portantes par décapage ou ponçage. Les fissures et trous éventuels doivent d'abord être comblés avec du **CAIRCON Mortier de Réparation Epoxy**. Remplissez les inégalités et les pentes indésirables avec le **CAIRCON Ragrage de sol**. Appliquez ensuite **CAIRCON Primaire pour Tapis de pierre** sur le sol une couche de ciment pour une meilleure adhérence.

3. **Ponçage** : Enlevez complètement les anciennes couches écaillées ou non stables par décapage ou ponçage. Nettoyez les anciennes peintures adhérentes et en bon état et faire d'abord un essai sur une petite surface.

IMPORTANT : Laissez sécher les nouvelles surfaces en béton pendant au moins 4 à 6 semaines avant le traitement. Les supports minéraux (pris, indéformables et stables) doivent être exempts d'éléments sablonneux et d'autres substances à effet séparateur (par ex. caoutchouc abrasif, graisses, huiles, apprêts non appropriés, etc. Les supports doivent être suffisamment isolés contre l'humidité du sol. Préparer le support par des mesures appropriées, telles que le sablage ou le fraisage.

Étape 2 : Traitement

1. **1ère application** : Mélangez bien avant l'emploi. Nettoyez les anciennes peintures adhérentes et en bon état et faire un essai sur une petite surface. Appliquez uniformément au pinceau, à la brosse ou au rouleau sans dilution. Le support doit être traité jusqu'à ce qu'il soit saturé et n'absorbe plus de produit d'apprêt.

2. Si les revêtements sont compatibles, recouvrez les sans les diluer. Laissez durcir les surfaces traitées pendant au moins 2 semaines avant de les soumettre à de très fortes contraintes.

3. **Nettoyage de l'outil** : nettoyez les outils de travail immédiatement après leur utilisation avec de l'eau chaude et un nettoyant ménager.

Données techniques

Conditions de traitement optimales	Température de l'air : 20-25°C ; température de l'objet > 15°C ; humidité relative : 40-60%. Vitesse de l'air : au moins 0,4 m/s (veiller à une bonne ventilation).
Conditions de traitement	N'appliquez pas en dessous de +5°C.
Durée de stockage	Env. 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protégez du gel et de l'humidité.
Temps de séchage	Env. 1-2 heures (à 20°C / 50% d'humidité relative)
Consommation	Env. 5m ² /L
Base	Sans eau ni solvant
Adapté	pour l'intérieur et l'extérieur, les murs et les sols
Outils	Rouleau en peau d'agneau, rouleau en mousse ou pinceau

IMPORTANT : Ne pulvérisez pas avec un appareil airless. Ne doit pas être mélangé avec d'autres produits. Nettoyez les outils de travail immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et un nettoyeur ménager.

Les informations d'avertissement et de sécurité

Mentions de danger: aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence Prévention

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Conseils de prudence Réaction

P306 + P360 EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON Pré-nettoyant pour sol, CAIRCON Solution acide, préparation du support, CAIRCON Dégraissant spécial
Préparation du support	CAIRCON Mortier de Réparation Epoxy, CAIRCON Ragréage de sol
Prétraitement pour	CAIRCON Set de tapis de pierre (horizontal), CAIRCON Set de tapis de pierre (vertical)
Produits supplémentaires	CAIRCON Scellant époxy pour tapis de pierre, CAIRCON Résine Bouche-pores pour tapis de pierre
Outils	CAIRCON Rouleau de sol, CAIRCON Set de pinceaux